

## Пористая резина



### ООО фирма Силвер

Контакты: +38 (0362) 46-09-26, 69-04-68,

моб. (099) 254-00-37, (097) 723-42-46

e-mail: [silver@rivne.com](mailto:silver@rivne.com)

[t222@ukr.net](mailto:t222@ukr.net)

<http://www.silverprom.com.ua>

### **Пластина пористая техническая прессовая с двумя пленками ТУ 38.105 867-90**

**Листы 680x680мм** толщина 5мм, 8мм, 10мм, 12мм, 14мм, 16мм, 20мм.

Плотность 300-400 кг/м<sup>3</sup>.

Водопоглощение не более 5%.

Температурный интервал эксплуатации пористой пластины от -45 до 70 С.

Гарантийный срок хранения от 6 до 10 лет.

#### **Пластина может использоваться в следующих направлениях:**

- Как правило пластина пористая (губчатая) применяется для уплотнения разъемных соединений. В машиностроительной и приборостроительной областях губчатая техническая пластина применяется для амортизации и виброизоляции.
- уплотнение разъемных соединений,
- для амортизации и виброизоляции в приборостроительной и машиностроительной отраслях,
- изготовление деталей вырубным способом,
- уплотняющая звукоизолирующая прокладка на металлические листы и каркасы на звукоизолирующих капотах дизелей,
- прокладка на упаковочной таре,
- изготовление спинок для сидений,
- уплотняющая прокладка в замках кассет для крепления кабельных трасс,
- уплотнение дверей в станциях управления и т. п.