ПОЛИУРЕТАНОВАЯ ДВУХКОМПОНЕНТНАЯ ЭМАЛЬ 2К$_P$
ESMALTE POLIURETANO ALIFÁTICO 2K$_R$

Полиуретановая двухкомпонентная эмаль с блестящей отделкой повышенной твердости и отличным сцеплением с различными видами поверхностей

СВОЙСТВА:

- Не желтеет.
- Отличное цветостойкость.
- Стойкая к вредным эффектам окружающей среды.
- Высокая укрывистость и выравниваемость.
- Хорошое сцепление со сложными поверхностями.
- По прошествии времени высыхания на ощупь можно поместить окрашенное изделие на 20 - 30 минут в печь при температуре 70 - 80 ° С для полного отверждения.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Эмаль 2КР разработана специально для покраски различных металлических материалов, используемых в машиностроении и строительстве, таких как: железо, сталь, гальванизированные поверхности, латунь, алюминий. Рекомендуемая толщина слоя: 30-40 мкн.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Глянцевый: 90% при 60º, Атласный: 30 % при 60º, матовый: 5% при 60º
Цвет:	Белый и по карте цветов РАЛ под заказ
Плотность:	От 1.26 до 1.34 кг/литр, в зависимости от цвета и блеска
Содержание твердых веществ по объему:	58 % глянцевый и атласный, 52% матовый
Реакция на действие огня (Еврокласс):	A2-s1-d0 (UNE EN 13501-1:7)
Расход:	10 -12 м^2/л (при толщине слоя 50 мкн)
Межслойная сушка:	Минимум 8 ч при 20º С
Высыхание:	На отлип: 2 ч при 20º С с хорошей вентиляцией
Полное отверждение:	8 дней
Содержание органических летучих веществ:	Cat (a/j): 500 гр/л (2010) Максимальное содержание в продукте 498 г/л
Пропорция смеси:	4:1 объемных частей (используется отвердитель для 2КР)
Время использования смеси:	4 ч при 20º С

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира, ржавчины и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски.
Использовать кисть, короткошерстный валик или пистолет-распылитель.
Срок годности смеси может быть короче в летнее время, поэтому необходимо это учитывать, особенно при нанесении краски безвоздушным способом.
При отделке гипсовых или деревянных поверхностей рекомендуется предварительно прогрунтовать их соответствующей грунтовкой и отшлифовать.
Разбавление: на 0 - 5 % Полиуретановым растворителем (D-30).
Пропорции смеси с затвердителем составляют 4:1. Время жизни смеси составляет около 3-4 часов в зависимости от температуры воздуха и влажности окружающей среды.
Не производить работы при температуре окружающей среды ниже 10º или относительной влажности воздуха более 80%. Температура основы должна быть на 2-3 градуса выше точки росы во время применения. Не наносить в сильную жару, при сильном ветре и в дождливую погоду.

⟶ поверхности: новые или ранее неокрашенные:

Железо и сталь:
Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Нанести Эпоксидную грунтовку ИМПРЕКС для максимальной защиты металлических поверхностей. Нанести эмаль в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные:
Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т.д.
Нанести грунтовку Изалпраймер и высушивать не менее 48 часов. Нанести эмаль в соответствии с инструкциями.

⟶ ранее окрашенные поверхности:

Железо и сталь:
Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить ее декапантом Китапинтурас. Удалить возможные остатки прокатки. - Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Обработать поверхность одним или двумя слоями Эпоксидной грунтовки. Нанести эмаль в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности:
Если старая краска находится в хорошем состоянии, необходимо слегка отшлифовать поверхность и удалить пыль и другие нежелательные примеси. Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить при помощи декапанта Китапинтурас. Удалить нежелательные примеси, жир, пыль, грязь и т.д.
Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя грунтовки Изалпраймер и высушивать не менее 48 часов. Нанести эмаль в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные:
Удалить нежелательные примеси, жир, пыль, грязь, выкристаллизованные соли, селитру и т.д. Нанести грунтовку Изалпраймер и просушить как минимум 48 часов. Нанести эмаль в соответствии с инструкциями.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции.
Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.
Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза, промыть в большом количестве чистой воды. Не принимать внутрь – токсично.
Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.

PINTURAS ISAVAL S.L.
C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova
Tel. +34 96 164 00 01 / Fax: +34 96 164 00 02
46394 RIBARROJA DEL TURIA [VALENCIA]