ПОЛИУРЕТАНОВАЯ КРАСКА ДЛЯ ПОЛА - POLIURETANO SUELOS

Двухкомпонентная краска на основе полиуретановых смол высокой прочности и стойкости к истиранию

СВОЙСТВА:

-Отличное сцепление с цементом и бетоном.
-Обладает стойкостью к действию бензина, газойля, масел, моющих средств.
-Высокая прочность к нагрузкам при движении транспортных средств.
-Хорошая гибкость.
-Обладает противопылевым эффектом.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Полиуретановая краска, специально разработанная для покраски:
-пола парковок,
-складских помещений,
-цехов,
-бетонных полов, т.е. любых покрытий, где требуется особая прочность к износу и качению. Защищает поверхности и придает им декоративный вид. Для наружных и внутренних работ.

Технические характеристики:

Внешний вид	Шелковистый. Угол 60°: 80 %. Угол 85°: 82 %,
Цвет:	Зеленый, серый, красный
Плотность:	1.25 ± 0.05 кг/л
Вязкость:	300 - 500 сек по стакану Форда №4
Содержание твердых веществ по объему:	45 %
Расход:	4 - 6 м^2/л/слой (для слоя 70 мкн.)
COV (содержание органических летучих веществ)	Cat (A/j): 500 гр/л (2010). Макс. содержание продукта 498 гр/л
Высыхание:	На отлип: 1 ч Повторная покраска: 12 ч. Макс. 48 ч Транзит легких машин: 48 ч Максимальная прочность: 8 дней

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта.
Использовать кисть, валик с коротким ворсом или пистолет-распылитель.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от грязи, пыли, жира и т.д. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски. Проверить ее на совместимость с полиуретановой краской.
Первый слой: развести краску на 10 % «Растворителем для полиуретана». (D-30). Второй слой: развести на 5 % тем же растворителем.
Пропорция смеси: 4 : 1 по объему.
Время действия смеси: 6 ч при 20°.
Устройство стыков: не позднее 10 мин после нанесения краски. Наносить краску при температуре воздуха и основы выше 10ºC и ниже 30ºC и при относительной влажности воздуха не более 85%.

→ *поверхности новые или ранее неокрашенные:*

Цемент и производные:
Поверхность должна быть однородная, в оптимальном состоянии подготовки. Все возможные дефекты поверхности должны быть исправлены.
Основа должна полностью затвердеть (приблизительно 1 месяц).
Очистить поверхность от выкристаллизованных солей и щелочи, а также жира, пыли, масел и т.д.
Важно скорректировать пористость поверхности для оптимального проникновения краски и сцепления ее с поверхностью. Используя механические методы, можно добиться наилучшего результата, поскольку помимо коррекции пористости, одновременно с поверхности удаляются остатки всех нежелательных веществ и примесей.
Когда нет возможности применить механические методы, должна быть выполнена, по крайней мере, обработка поверхности при помощи разведенной соляной кислоты. После обработки кислотой необходимо смыть ее остатки большим количеством воды. После высушивания поверхности можно начинать покраску.
При повышенной пористости рекомендуется прогрунтовать поверхность краской, разведенной на 15 % или Эпоксидную грунтовку 40%.

→ *ранее окрашенные поверхности:*

Окрашенные полы:
Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить методом химического или механического декапирования.
Проверить совместимость старой краски с новой.
Удалить остатки жира, масел и грязи.
Отшлифовать поверхность

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.
Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом.
При попадании в глаза, промыть в большом количестве чистой воды.
Не принимать внутрь – токсично.
Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.

PINTURAS ISAVAL S.L.
C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova
Tel. +34 96 164 00 01 / Fax: +34 96 164 00 02
46394 RIBARROJA DEL TURIA [VALENCIA]

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.

PINTURAS ISAVAL S.L.
C. / Velluters, parcela 2-14 Pol. Ind. Casanova
Tel. +34 96 164 00 01 / Fax: +34 96 164 00 02
46394 RIBARROJA DEL TURIA [VALENCIA]