

СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі Системи за № UA1.166.0001775-17

Зареєстровано в Реєстрі Системи

Термін дії з 14 лютого 2017 до 07 лютого 2019

Срок действия с

Продукція

Продукция

Вогнезахисна речовина (фарба з реактивною властивістю)
«ФЕНИКС» СТС» для вогнезахисту несучих металевих конструкцій
будівель і споруд.

Класи вогнестійкості згідно з додатками № 1 - 4.

Витрата продукції при нанесенні (без урахування технологічних витрат)
не менше ніж 1,61 кг/м² на 1 мм покриття в сухому стані.

Грунтувальне покриття «ГФ-021» ГОСТ 25129-82 «Грунтовка ГФ-021».

Технические условия» середньою товщиною сухого шару 0,05 мм

3824

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПД, ОКП

Відповідає вимогам

Соответствует требованиям

ДБН В.1.1-7:2002 «Захист від пожеж. Пожежна безпека об'єктів будівництва»
пп. 2.10, 2.17 (табл.4);

ДСТУ Б.В.1.1-17:2007 «Захист від пожежі. Вогнезахисні покриття для
будівельних несучих металевих конструкцій. Метод визначення
вогнезахисної здатності» щодо характеристик вогнезахисної здатності
вогнезахисного покриття для несучої будівельної металевої конструкції

Виробник продукції

Изготовитель продукции

ООО «Этекс» (Росія),

08042, Россия, 249080, Калужская обл., Малоярославецкий р-н, с. Детчино,
ул. Строительная, д. 2

Сертифікат видано

Сертификат выдан

ТОВ «ПРОМАТ УКРАЇНА»,

01030, м. Київ, вул. Чапаєва/Франка, 2/16, оф. 44, ЄДРПОУ 37472303.

Доручення виробника ООО «Этекс» від 02.08.2016 № 6/н

Додаткова інформація

Дополнительная информация

Добровільна сертифікація.

Продукція, що виробляється серійно з 14.02.2017 до 07.02.2019.

Здійснюється технічний нагляд за виробництвом та стабільністю показників
сертифікованої продукції 1 (один) раз протягом терміну дії сертифіката
відповідності

Сертифікат видано органом з сертифікації

Сертификат выдан органом по сертификации

ОС «Центр сертифікації матеріалів та виробів»,
юр. адр.: 03164, м. Київ, вул. Малинська, 20-А;
пошт. адр.: 03067, м. Київ, вул. Виборзька, 103;
тел. 221-94-10; 404-88-03; 457-69-23;
№ UA.P.166

На підставі

На основании

Протокол сертифікаційних випробувань від 16.01.2017 № 2/СПК-17 ВЦ ТОВ «ТЕСТ»
(атестат акредитації від 21.03.2016 № 2Н365 дійсний до 10.04.2019).

Акт відбору та ідентифікації зразків продукції від 19.09.2016 ОС «ЦСМВ».

Акт обстеження виробництва продукції від 12.12.2016 № 201/16 ОС «ЦСМВ»

Заст. Керівник органу з сертифікації

Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

В.І. Приймаченко

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна
перевірити в Реєстрі Системи
за тел. (044) 528-54-35

ДОДАТОК 1

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0001775-17

«14» лютого 2017

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисної речовини (фарба з реактивною властивістю) «ФЕНИКС» СТС» для будівельних несучих сталевих конструкцій (з три- та чотирибічним захистом) від коефіцієнта перерізу металевої конструкції для проектних температур від 400 °С до 650 °С для забезпечення класу вогнестійкості (межі вогнестійкості) R 30

Проектна температура, °С		400	450	500	550	600	650
Зведена товщина, δ, мм	Коефіцієнт перерізу, $\Delta m/V, \text{м}^3$	Клас вогнестійкості R 30					
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм					
3,13	320	1,13	0,81	0,53	0,27	0,23	0,23
3,23	310	1,11	0,79	0,51	0,25	0,23	0,23
3,33	300	1,09	0,77	0,49	0,24	0,23	0,23
3,45	290	1,06	0,75	0,47	0,23	0,23	0,23
3,57	280	1,04	0,72	0,45	0,23	0,23	0,23
3,70	270	1,01	0,70	0,43	0,23	0,23	0,23
3,85	260	0,98	0,67	0,40	0,23	0,23	0,23
4,00	250	0,95	0,65	0,38	0,23	0,23	0,23
4,17	240	0,92	0,62	0,36	0,23	0,23	0,23
4,35	230	0,88	0,59	0,33	0,23	0,23	0,23
4,55	220	0,85	0,56	0,30	0,23	0,23	0,23
4,76	210	0,81	0,52	0,27	0,23	0,23	0,23
5,00	200	0,77	0,49	0,24	0,23	0,23	0,23
5,26	190	0,73	0,45	0,23	0,23	0,23	0,23
5,56	180	0,68	0,41	0,23	0,23	0,23	0,23
5,88	170	0,63	0,37	0,23	0,23	0,23	0,23
6,25	160	0,58	0,33	0,23	0,23	0,23	0,23
6,67	150	0,53	0,28	0,23	0,23	0,23	0,23
7,14	140	0,47	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
7,69	130	0,41	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
8,33	120	0,34	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
9,09	110	0,27	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
10,00	100	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
11,11	90	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
12,50	80	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
14,29	70	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
14,49	69	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Заст. Керівник органу з сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис



В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище

№ 165387

ДОДАТОК 2

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0001775-17

«14» лютого 2017

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисної речовини (фарба з реактивною властивістю) «ФЕНИКС[®] СТС» для будівельних несучих сталевих конструкцій (з три- та чотирибічним захистом) від коефіцієнта перерізу металевої конструкції для проектних температур від 400 °С до 650 °С для забезпечення класу вогнестійкості (межі вогнестійкості) R 45

Проектна температура, °С		400	450	500	550	600	650
Зведена товщина, δ, мм	Коефіцієнт перерізу, $\Delta m/V$, м	Клас вогнестійкості R 45					
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм					
3,13	320		1,78	1,44	1,14	0,86	0,62
3,23	310		1,75	1,41	1,11	0,84	0,59
3,33	300		1,72	1,38	1,08	0,81	0,57
3,45	290		1,68	1,35	1,05	0,79	0,55
3,57	280		1,64	1,32	1,02	0,76	0,52
3,70	270	1,98	1,61	1,28	0,99	0,73	0,50
3,85	260	1,93	1,57	1,24	0,96	0,70	0,47
4,00	250	1,89	1,53	1,21	0,92	0,67	0,45
4,17	240	1,84	1,48	1,17	0,89	0,64	0,42
4,35	230	1,79	1,44	1,12	0,85	0,61	0,39
4,55	220	1,74	1,39	1,08	0,81	0,57	0,36
4,76	210	1,69	1,34	1,04	0,77	0,54	0,33
5,00	200	1,63	1,28	0,99	0,73	0,50	0,30
5,26	190	1,57	1,23	0,94	0,68	0,46	0,26
5,56	180	1,50	1,17	0,88	0,64	0,42	0,23
5,88	170	1,44	1,11	0,83	0,59	0,38	0,23
6,25	160	1,36	1,04	0,77	0,53	0,33	0,23
6,67	150	1,28	0,97	0,71	0,48	0,28	0,23
7,14	140	1,20	0,90	0,64	0,42	0,23	0,23
7,69	130	1,11	0,82	0,57	0,36	0,23	0,23
8,33	120	1,01	0,73	0,49	0,30	0,23	0,23
9,09	110	0,91	0,64	0,42	0,23	0,23	0,23
10,00	100	0,80	0,54	0,33	0,23	0,23	0,23
11,11	90	0,68	0,44	0,24	0,23	0,23	0,23
12,50	80	0,55	0,32	0,23	0,23	0,23	0,23
14,29	70	0,40	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23
14,49	69	0,39	0,23	0,23	0,23	0,23	0,23

Заст. Керівник органу сертифікації
Руководитель органа сертификации

М.




підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище



№ 165389

ДОДАТОК 3

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0001775-17

«14» лютого 2017

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисної речовини (фарба з реактивною властивістю) «ФЕНИКС[®] СТС» для будівельних несучих сталевих конструкцій (з три- та чотирибічним захистом) від коефіцієнта перерізу металевої конструкції для проектних температур від 400 °С до 650 °С для забезпечення класу вогнестійкості (межі вогнестійкості) R 60

Проектна температура, °С		400	450	500	550	600	650
Зведена товщина, δ, мм	Коефіцієнт перерізу, $\Delta m/V$, м	Клас вогнестійкості R 60					
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм					
3,13	320					1,69	1,40
3,23	310				1,97	1,66	1,37
3,33	300				1,93	1,62	1,34
3,45	290				1,89	1,58	1,30
3,57	280				1,84	1,54	1,26
3,70	270				1,80	1,50	1,23
3,85	260				1,75	1,45	1,19
4,00	250				1,70	1,41	1,14
4,17	240			1,98	1,65	1,36	1,10
4,35	230			1,92	1,60	1,31	1,06
4,55	220			1,86	1,54	1,26	1,01
4,76	210			1,80	1,48	1,21	0,96
5,00	200			1,73	1,42	1,15	0,91
5,26	190			1,66	1,36	1,09	0,86
5,56	180		1,93	1,59	1,29	1,03	0,81
5,88	170		1,84	1,51	1,22	0,97	0,75
6,25	160		1,75	1,43	1,15	0,90	0,69
6,67	150		1,66	1,34	1,07	0,83	0,63
7,14	140	1,93	1,56	1,25	0,99	0,76	0,56
7,69	130	1,81	1,45	1,15	0,90	0,68	0,49
8,33	120	1,68	1,34	1,05	0,81	0,60	0,42
9,09	110	1,55	1,22	0,94	0,71	0,52	0,35
10,00	100	1,40	1,08	0,82	0,61	0,42	0,27
11,11	90	1,24	0,94	0,70	0,50	0,33	0,23
12,50	80	1,07	0,79	0,57	0,38	0,23	0,23
14,29	70	0,88	0,63	0,42	0,26	0,23	0,23
14,49	69	0,86	0,61	0,41	0,24	0,23	0,23

Заст. Керівник органу сертифікації
Руководитель органа по сертификации

М.П.



підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище



№ 165391

ДОДАТОК 4

до сертифіката відповідності / свідоцтва про визнання
Приложение к сертификату соответствия / свидетельству о признании

№ UA1.166.0001775-17

„ 14 „ лютого 2017

Залежність мінімального значення товщини покриття вогнезахисної речовини (фарба з реактивною властивістю) «ФЕНИКС[®] СТС» для будівельних несучих сталевих конструкцій (з три- та чотирибічним захистом) від коефіцієнта перерізу металевої конструкції для проектних температур від 400 °С до 650 °С для забезпечення класу вогнестійкості (межі вогнестійкості) R 90

Проектна температура, °С		400	450	500	550	600	650
Зведена товщина, δ, мм	Коефіцієнт перерізу, Am/V, м	Клас вогнестійкості R 90					
		Мінімальна товщина покриття, за якої температура нижча від проектної, мм					
3,13	320						
3,23	310						
3,33	300						
3,45	290						
3,57	280						
3,70	270						
3,85	260						
4,00	250						
4,17	240						
4,35	230						
4,55	220						
4,76	210						
5,00	200						
5,26	190						
5,56	180						1,96
5,88	170						1,86
6,25	160						1,76
6,67	150					1,93	1,66
7,14	140					1,81	1,56
7,69	130				1,98	1,68	1,43
8,33	120				1,83	1,55	1,31
9,09	110				1,68	1,41	1,18
10,00	100			1,81	1,51	1,26	1,04
11,11	90		1,96	1,62	1,34	1,10	0,90
12,50	80		1,73	1,41	1,15	0,94	0,75
14,29	70	1,84	1,48	1,19	0,95	0,76	0,59
14,49	69	1,81	1,45	1,17	0,93	0,74	0,58

Заст. Керівник органу сертифікації
Руководитель органа по сертификации




Підпис

В.І. Приймаченко
ініціали, прізвище



№ 165394