



## ТОВ «Ротис плюс»

50106, м.Кривий Ріг, ул. Коломійцевська 25/1. тел-факс (056) 404-16-63;  
Приймальна 409-52-75; 0980351719; mail: [rotis\\_plus@ukr.net](mailto:rotis_plus@ukr.net); сайт: [budmix-kr.com](http://budmix-kr.com)  
директор: Піддубний В.Г. 0674958423 технолог: Томашевский Б.Я. 0982861063;  
р/р 26004053505303 в КФ «Приват Банк», МФО 305750, ЭДРПОУ 32693034,  
ІПН 326930304838, СВ № 04845363

### Предприятие выпускает цементно-минеральной смеси BUDMIX KR для гидротехнических сооружений. Технические характеристики

Наименование параметров		Ед.изм.	Класс B25	Класс B30	Класс B35	Класс B40
Водотвёрдое соотношение			0,17-0,18	0,17-0,18	0,17-0,18	0,17-0,18
Расход сухой смеси на 1 м <sup>3</sup>		Кг/м <sup>3</sup>	2100	2150	2200	2250
Прочность на сжатие через 28суток		МПа	35	40	45	45
1	Сцепление с крепкими скальными породами	МПа	не менее1,5	не менее2,0	не менее2,5	не менее2,5
2	Применяемые вяжущие		СС ШПЦ 400	СС ШПЦ 400	ГИР-2 600	ГИ Р-2 600
3	Мелкий заполнитель модуль крупности	мм	2,0	2,0	2,0	2,0
	Максимальный размер частиц	%	8,0	8,0	8,0	8,0
	Относительна влажность	%	0	0	0	0
4	Величина отскока на стене	%	3	3	3	3
	на своде	%	5	5	5	5
5	Водонепроницаемость	W	W6	W8	W10	W12
6	Максимальный срок хранения сухой смеси от момента её приготовления до момента использования (после 60 дней снижается активность смеси)		60 дней	60 дней	60 дней	60 дней
7	Толщина нанесения за один проход при сухом способе торкретирования	мм	300	300	300	300

Директор ООО «РОТИС ПЛЮС»

Поддубный В.Г.

