



Казеиновая грунтовка Kaseingrundierung



Минеральные поверхности

Внутренние работы

Сухие и влажные помещения

Назначение материала. Казеиновая грунтовка (Kaseingrundierung) используется для уменьшения впитывающей способности минеральных поверхностей перед нанесением красок и декоративных штукатурок «Крайдецайт».

Область применения. Бетон, цементно-песчаные штукатурки, известковые и гипсовые штукатурки, глиняные поверхности, камень, ГВЛ и ГКЛ.

Характеристика материала. Казеиновая грунтовка – это грунтовка из молочного казеина (белка животного происхождения), который при взаимодействии с водой образует белковый клей. Обладает отличной диффузионной и сцепляющей способностями. Не обладает водоотталкивающими свойствами.

Свойства материала

Состав	Казеин, кремнезем, бура, сода
Цвет	Белый, после высыхания – прозрачный
Консистенция	Густая жидкость
Тип поверхности	Порошок
Устойчивость к истиранию	-
Водоотталкивающие свойства	-
Светостойкость	-
Колеровка	-

Условия нанесения и высыхания материала

Температура/Влажность	8 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	8 часов	24 часа
Окончательное твердение	24 часа	

Расход материала

Количество слоев нанесения	Максимально - 2 слоя	
Расход материала на 1 м ²	1-й и 2-й слой - по 4г (в порошке)	
Расход воды, л/кг	8,0 л воды на 1 упаковку	

Хранение и утилизация материала

Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки раствора не сливать в канализацию. В сухом виде можно утилизировать как бытовой мусор.

Дополнительные данные

Упаковка материала	Пакет бумажный
Объем упаковки	Арт. № 145.1
	0,250 кг
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природными веществам.

Технологии применения

Грунтование.

Тип поверхности

Сухая, обезжиренная поверхность, очищенная от старых клеевых красок, остатков обойного клея и масляных пятен.

Подготовка поверхности

Поверхность очистить от старых красок, остатков обойного клея, при необходимости отшлифовать и удалить пыль.

Подготовка материала

В 10л ведро налить 2,0 л холодной воды, и постоянно помешивая дрелью с насадкой, медленно высыпать из пакета Казеиновую грунтовку. Тщательно размешать до исчезновения комочков и оставить на 30 минут. Потом еще раз перемешать, добавив еще 6,0 л холодной воды. После этого материал можно наносить на поверхность.

Необходимый инструмент

Высококачественные кисти и валики.

Методика нанесения/применения

Казеиновую грунтовку наносить равномерно по всей поверхности, снизу вверх, чтобы избежать потеков. Грунтовку наносить в два слоя с промежуточным высыханием 8 часов между слоями.

Последующая обработка поверхности

Нанести финишное покрытие (краска или декоративная штукатурка «Крайдецайт»).

Очистка инструмента

Сразу после работы теплой водой или раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Казеиновой грунтовки следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

