



Лазурь по дереву Holzlasur für Außen

НАТУРАЛЬНЫЕ КРАСКИ

Деревянные и
металлические поверх-ти

Внутренние и
наружные работы

Сухие и влажные
помещения

Назначение материала. Лазурь по дереву (Holzlasur für Außen) применяется как финишное покрытие для защиты деревянных и металлических поверхностей, придает обрабатываемой поверхности грязе- и водоотталкивающие свойства, а также устойчивость к атмосферным воздействиям. Рекомендуется использовать в местах, где требуется сильная тонировка древесины, но не в качестве укрывающей краски.

Область применения. Все наружные строения, а также двери, мебель (кроме столешниц), окна (рамы, наличники), садовая деревянная и кованая мебель.

Характеристика материала. Лазурь по дереву - это смесь из натуральных масел и живичного скипидара двойной очистки, эластичная и экономичная защита древесины от атмосферных осадков и УФ лучей (только пигментированная). При этом она не отслаивается и не трескается в течение всего срока службы. Лазурь по дереву обладает высокой степенью паропроницаемости и поэтому обеспечивает быстрый вывод влаги из древесины в окружающую среду, таким образом защищая древесину от загнивания. Лазурь по дереву колеруется всеми пигментами «Крайдецайт», которые пригодны для применения при наружных работах.

Свойства материала	
Состав	Льняное масло, льняное стандроловое масло, древесное стандроловое масло, живичный скипидар двойной очистки, цинковая канифоль, сиккатив (сушащее вещество без свинца)
Цвет	Прозрачный желтый
Консистенция	Масляная жидкость
Тип поверхности	Полуглянцевая
Устойчивость к истиранию	Высокая
Водоотталкивающие свойства	Высокие
Светостойкость	Высокая
Колеровка	До 60% (для УФ-защиты 10% мин. в каждом слое)

Условия нанесения и высыхания материала		
Температура/Влажность	10 – 35°C / При относительной влажности 40 – 60%)	
Время высыхания (при t=20°C и при влажности 40 – 60%)	Высыхание первого слоя	Высыхание второго слоя
	24 часа	24 часа
Окончательное твердение	3 - 4 недели	

Расход материала	
Количество слоев нанесения	Максимально - 3 слоя
Расход материала на 1 м ²	1-й слой - 60 мл ; 2-й слой - 45 мл

Хранение и утилизация материала	
Срок хранения	Не менее 2 лет
Температура	Не ниже 0°C
Влажность	Сухое прохладное место
Утилизация	Остатки не сливать в канализацию. Утилизировать в соответствии с действующими в стране рекомендациями по утилизации ЛКМ

Дополнительные данные		
Упаковка материала	Банка жестяная	
Объем упаковки	Арт. № 320.1	Арт. № 321
	0,75 л	2,50 л
Санитарно-эпидемиологическое заключение	77.01.12.231.П.061464.07.08	

Указания по безопасности. Защитных приспособлений при работе с материалом не требуется. В связи с возможностью самовозгорания использованных тряпок (пропитанных Лазурью по дереву) их следует хранить в емкости с водой. При внутренних работах рекомендуется регулярно проветривать помещение. Сокращенное буквенное обозначение класса опасности в соответствии с директивами Евросоюза: Хп. Хранить в недоступном для детей месте. Обратите внимание на возможность аллергии к природным веществам.

Технологии применения	
А. Финишное покрытие древесины (наружные работы).	Б. Финишное покрытие металлических поверхностей (наружные работы).
Тип поверхности	
Ничем необработанная, чистая, сухая и отшлифованная поверхность.	Поверхность, покрытая антикоррозийной краской Rostschutzfarbe.
Подготовка поверхности	
Необработанную поверхность отшлифовать, очистить от пыли, смоляные пятна удалить спиртом или Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl). В качестве предварительной защиты от вредных насекомых и грибка поверхность обработать Борной солью (Borsalz). Видимые торцевые части загрунтовать Грунтовочным маслом (Grundieröl).	Поверхность очистить от пыли, при необходимости отшлифовать.
Подготовка материала	
<i>Подготовка не колерованной Лазури по дереву</i>	
Не требуется. Лазурь по дереву можно наносить сразу на подготовленную поверхность.	
<i>Колеровка Лазури по дереву</i>	
Вначале пигмент размешать в маленьком количестве Лазури, потом тщательно перемешать с основной массой лазури. Заколерованный материал выпить в неглубокую емкость, соответствующую объему колеруемой Лазури по дереву, и затем при постоянном перемешивании, наносить на поверхность.	
Необходимый инструмент	
Кисти из натуральной щетины.	
Методика нанесения/применения	
Обрабатываемую поверхность покрыть Лазурью в два очень тонких слоя, тщательно втирая в поверхность. Второй слой наносить после высыхания первого слоя. Перед нанесением второго слоя при необходимости деревянную поверхность отшлифовать. Шлифовку деревянных поверхностей производить по направлению волокон, после чего пыль тщательно удалить. При обработке внутренней части деревянных окон в общей сложности наносить 3 слоя Лазури по дереву. Остатки Лазури перелить в герметичную стеклянную или металлическую тару, по емкости соответствующую оставшемуся объему.	
Последующая обработка поверхности	
Не требуется.	
Очистка инструмента	
Сразу после работы рекомендуется очистить Живичным скипидаром (Balsamterpentinöl) или тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife).	
Уход	
Через 2 года рекомендуется обработка поверхности тряпкой, пропитанной не колерованной Лазурью по дереву. Перед этим, при необходимости, поверхность протереть мягкой губкой (тряпкой из натурального материала) с тёплым раствором Марсельского мыла (Marseiller Seife). Не использовать синтетические моющие средства или губки с жесткой поверхностью.	
Исправление дефектов и восстановление покрытия	
При сильном дефекте поврежденный участок отшлифовать и затем по вышеуказанной технологии нанести Лазурь по дереву.	

Предупреждение. Вышеприведенные сведения получены на основании новейшего известного нам опыта. В связи со спецификой методов приготовления и нанесения материала, воздействия на окружающую среду, различными свойствами поверхностей отдельные рекомендации не имеют общей юридической силы. Перед использованием Лазури по дереву следует сделать пробное нанесение. При выпуске нового издания текста инструкции или при внесении изменения в продукт старый текст инструкции утрачивает свое действие. Более подробную информацию можно получить из русского перевода оригинальной немецкой инструкции (см. сайт).

«Крайдецайт натуральные краски»

Тел.: +7 (495) 722-79-14;

+7 (495) 621-75-17

info@kreidezeit.ru

www.kreidezeit.ru

