

ИЗАЛНОКС - ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ЭМАЛЬ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ЭМАЛЬ С ПРОТИВОКОРРОЗИОННЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ЗАЩИТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

СВОЙСТВА:

Эмаль с глянцевой отделкой высшего качества обеспечивает прочное, долговечное покрытие и надежную защиту от коррозии. Наносится непосредственно на металлические поверхности без необходимости в предварительном грунтовании специальной противокоррозионной грунтовкой. Быстро сохнет.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Предназначена для отделки и противокоррозионной защиты железных конструкций, таких как: решетки, перила, двери, оборудование и др. Для наружных и внутренних работ. Нет необходимости в предварительном грунтовании.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид	Глянцевый
Цвет	Белый, чёрный, тонировка по картам RAL
Сцепление	Отличное
Плотность	1,1-1,3 кг/л (зависит от цвета)
Сухой остаток	48-54% (зависит от цвета)
COV (содержание органических летучих веществ):	Cat (A/h): 500гр/л (2010) Макс. содержание в продукте 498 г/л
Выход продукта	10-15 м ² /л/слой.
Время высыхания	На ощупь - 2-3 ч. Межслойная сушка - 4 ч. или по прошествии 8-15 дней.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от пыли, жира, рыхлой ржавчины. Для конструкций, эксплуатируемых в условиях агрессивной окружающей среды, рекомендуется предварительно нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР. В остальных случаях нет необходимости в предварительной обработке противокоррозионными грунтовками.

Если поверхность была ранее окрашена, убедиться в хорошем состоянии старой краски и ее прилегании.

При нанесении кистью или валиком развести продукт на 5% Синтетическим растворителем D-90.

При нанесении краскопультом развести на 5-10%

Универсальным растворителем D-10.

Не нуждается в предварительном грунтовании специальной противокоррозионной грунтовкой. При наружных работах, нанести как минимум два слоя.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 5° С, при дождливой или слишком жаркой погоде, при относительной влажности воздуха более 80%.

НОВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЛИ РАНЕЕ НЕОКРАШЕННЫЕ:

Железо и сталь: Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР. После этого нанести эмаль ИЗАЛНОКС в соответствии с инструкциями.

Нежелезосодержащие материалы (алюминий, цинк, медь, гальванизированная сталь): Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В качестве грунтовки использовать специальный грунт ИЗАЛПРАЙМЕР.

Деревянные поверхности: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ и слегка отшлифовать поверхность. После этого нанести эмаль ИЗАЛНОКС в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА, порозаполнитель ПАСТА МАТЕ или АКВАМАТЕ. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль ИЗАЛНОКС в соответствии с инструкциями.

РАНЕЕ ОКРАШЕННЫЕ ПОВЕРХНОСТИ:

Железо и сталь: Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её специальным средством для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. В условиях агрессивной окружающей среды рекомендуется нанести один слой противокоррозионной грунтовки ИМПРОКСИ, ИМПРЕКС или ИЗАЛПРАЙМЕР. После этого нанести эмаль ИЗАЛНОКС в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности: Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать. Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить её составом для снятия старой краски ДЕКАПАНТ КИТАПИНТУРАС. Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т. д. Отшлифовать поверхность и удалить пыль. Нанести один или два слоя порозаполнителя ПАСТА МАТЕ и слегка отшлифовать поверхность. После этого нанести эмаль ИЗАЛНОКС в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные: Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т. д. Нанести один или два слоя универсальной грунтовки ИЗАЛПРАЙМЕР АКВА, порозаполнитель ПАСТА МАТЕ или АКВАМАТЕ. Слегка отшлифовать поверхность между слоями и очистить от пыли. После этого нанести эмаль ИЗАЛНОКС в соответствии с инструкциями.

ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Рассмотреть возможные методы переоценки и восстановления отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д.

Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвешивать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом. При попадании в глаза, промыть их в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.