

ИЗАПОЛЬ ПАРКЕТ

ISAPOL PARQUET

- ❑ Полиуретановый однокомпонентный паркетный лак, схватывающийся при влажности окружающей среды.

♦ СВОЙСТВА:

-Хорошая гибкость и прочность.
-Высокая стойкость к истиранию и удару .
-Стойкость к воздействию химических моющих средств.
Отличное выравнивание и нанесение.
-Высокое сцепление и прозрачность.
-Не влияет на внешний вид основы.

♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Паркетный лак для отделки внутренних деревянных поверхностей, испытывающих трение, например: паркета, лестниц, перил.

♦ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Глянцевый
Плотность:	1 ± 0.05 кг/л
Вязкость:	27-55 сек. (Стакан Форда № 4)
COV (Содержание органических летучих веществ):	Cat (A/i): 500 г/л (2010) Макс. содержание продукта 498 г/л
Расход:	10-14 м ² /л/слой (в зависимости от основы и желаемой толщины слоя)
Высыхание:	Сильно варьируется в зависимости от температуры и, особенно, влажности. На порошок: 30 мин На отлип: 60 мин Полное: 7 дней

♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать продукт до полной однородности.
Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть очищены от пыли, жира, других примесей. Использовать кисть, короткошерстный валик или пистолет.
Рекомендуется наносить 2-3 слоя.
Для первого слоя развести продукт на 0-5% ПОЛИУРЕТАНОВЫМ РАСТВОРИТЕЛЕМ (D-90). После высыхания отшлифовать поверхность. Удалить пыль.
Для второго и третьего слоев развести продукт на 5% максимум или использовать без разведения. Шлифовать поверхность перед нанесением каждого последующего слоя, удаляя образовавшуюся пыль. Не применять продукт в дождливую погоду, в сильную жару, при температуре ниже 5°C, при относительной влажности воздуха более 80%.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Деревянные поверхности:

Удалить следы смолы у сучков, смолистые зоны, жилки и т.д.
Смолистые сучки прогрунтовать.
Тщательно отшлифовать поверхность и удалить пыль.
Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

→ *ранее окрашенные поверхности:*

Деревянные поверхности, вскрытые лаком:

Тщательно обезжирить Универсальным растворителем.
Смолистые сучки прогрунтовать.
Тщательно отшлифовать поверхность и удалить пыль.
Нанести продукт в соответствии с инструкциями.
Рекомендуется перед обработкой поверхности проверить старый лак на совместимость.
В случае сомнений по поводу состава старой краски рекомендуем полностью удалить ее при помощи декапанта Китапентурас.

♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.
Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом.
При попадании в глаза, промыть в большом количестве чистой воды.
Не принимать внутрь – токсично.
Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.