

ПАСТА МАТЕ (СИНТЕТИЧЕСКИЙ ПОРОЗАПОЛНИТЕЛЬ) PASTA MATE

□ Синтетический порозаполнитель тиксотропного вида. Быстрое высыхание. Легко шлифуется.

♦ СВОЙСТВА:

- Быстросохнущий.
- Отличное сцепление со строительными материалами.
- Хорошая способность к нанесению кистью, заполняющая способность.
- Легко шлифуется.

♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Предназначен для грунтовки: дерева, гипса, алебаstra, железосодержащих металлов и других пористых поверхностей. Превосходный результат при применении в качестве промежуточного слоя между противокоррозионной грунтовкой и отделочной эмалью.

♦ Технические характеристики:

Внешний вид:	Матовый
Цвет:	Белый
Плотность:	1.48 ± 0.05 кг/л
Вязкость:	тиксотропная
Содержание твердых веществ по объему:	59 %
Расход:	13 – 18 м ² /л/слой
COV (Содержание органических летучих веществ):	Cat (A/g): 350 г/л (2010) Макс. содержание продукта 349 г/л
Высыхание:	На отлип: 2 ч Повторная покраска и шлифовка: 10 - 12 ч

♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Перемешать продукт до полной однородности. Поверхности, предназначенные для покраски должны быть полностью очищены от ржавчины, жира, грязи и других примесей. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски. Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Нанесение кистью или валиком. Разведение: 0-5 % Синтетическим растворителем (D-90). Нанесение пистолетом-распылителем: Разведение: 0-5 % Универсальным растворителем (D-10). Не применять в дождливую, слишком жаркую погоду, при температуре ниже 5°C, ни при относительной влажности более 80%.

→ поверхности: новые или ранее неокрашенные:

Железо и сталь:

Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Нанести два слоя противокоррозионной грунтовки (Свинцовый Сурик или Синтетическую противокоррозионную грунтовку).

Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности:

Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т.д. Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные:

Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т.д. Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

→ ранее окрашенные поверхности

Железо и сталь:

Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить ее **Декапантом Китапінтурас**.

Удалить возможные остатки прокатки. Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную.

Нанести два слоя противокоррозионной грунтовки (Свинцовый Сурик или Синтетическую противокоррозионную грунтовку).

Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

Деревянные поверхности:

Ранее окрашенные поверхности в хорошем состоянии рекомендуется слегка отшлифовать. Если старая краска находится в неудовлетворительном состоянии, необходимо полностью удалить ее **Декапантом Китапінтурас**.

Удалить нежелательные примеси, жир, грязь и т.д.

Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

Бетон, гипс и производные:

Удалить нежелательные примеси, жир, грязь, соль и т.д.

Нанести продукт в соответствии с инструкциями.

♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Использовать в хорошо проветриваемых помещениях.

Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Во время использования Пасты Грунтовки Аккуа не употреблять продукты питания и питьевую жидкость, не курить.

При попадании в глаза, промыть в большом количестве воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Беречь от детей.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.