

СИНТЕТИЧЕСКАЯ ПРОТИВОКОРРОЗИОННАЯ ГРУНТОВКА IMPRIMACIÓN SINTÉTICA ANTIOXIDANTE

- **Противокоррозионная синтетическая быстровысыхаемая грунтовка на основе алкидных смол и противокоррозионных пигментов последнего поколения. Не содержит ни свинца, ни хроматов**

-Защищает металл от коррозии.
-Высокое сцепление с железосодержащими основами.
Хорошая смачивающая способность.
-Быстро сохнет.

♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Обеспечивает защиту металла от коррозии в городских, и промышленных условиях.
Специально предназначена для работ по техобслуживанию.

♦ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Внешний вид:	Полуматовый
Цвет:	Красный, серый, белый
Вязкость:	350 - 600 сек (Форд № 4)
Плотность:	1.4 ± 0.05 кг/л
Содержание твердых веществ по объему:	50 %
Класс негорючести:	A2-s1-d0 (UNE EN 13501-1.07)
Расход:	5 - 8 м ² /л/слой
COV (Содержание органических летучих веществ):	Cat (A/i): 500 гр/л (2010) Макс. содержание продукта 498 гр/л
Высыхание:	На отлип: 30 мин Повторная покраска: 3 - 4 ч

♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Поверхности, предназначенные для обработки, должны быть очищены от пыли, жира, селитры и других примесей. Для ранее окрашенных поверхностей необходимо проверить состояние покрытия и степень закрепления краски. Использовать кисть, валик или пистолет-распылитель. Разведение: Синтетический растворитель (D-90) или Универсальный растворитель (D-10). Кисть или валик: на 10 - 15 % Синтетическим растворителем (D-90). Пистолет-распылитель: на 10 - 20 % Универсальным растворителем (D-10). Не применять в дождливую погоду, при сильном солнце, при температуре воздуха ниже 5°C, ни при относительной влажности воздуха более 80%.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Железо и сталь:

Удалить возможные остатки прокатки.

Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Нанести грунтовку в соответствии с инструкциями.

→ *ранее окрашенные поверхности*

Железо и сталь:

Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить при помощи фирменного декапанта «Китапинурас».

Удалить возможные остатки прокатки.

Удалить остатки ржавчины или заржавевшего материала, обработав поверхности струей абразива или очистив их щеткой механическим способом или вручную. Нанести грунтовку в соответствии с инструкциями.

ПРИМЕНЕНИЕ:

Ручным способом с помощью валика, щетки или пистолета-распылителя.

♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции. Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом.

При попадании в глаза, промыть в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, неуказанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.