

ЭПОКСИДНАЯ ГРУНТОВКА - IMPRIMACION EPOXÍDICA

Эпоксидно-полиамидная противокоррозионная грунтовка. Исключительное сцепление с большинством видов металлических поверхностей

♦ СВОЙСТВА:

- Защищает металл от коррозии.
- Высокая химическая и физическая стойкость.
- Отличное сцепление с большинством металлических и неметаллических основ.
- Высокая твердость.
- Поливалентная.

♦ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Эпоксидно-полиамидная противокоррозионная грунтовка предназначена для поверхностей, которые в последствии будут отделываться эпоксидными, полиуретановыми или синтетическими продуктами.

♦ Технические характеристики:

Внешний вид	Атласный
Цвет:	Красный РАЛ 3009; серый РАЛ 7038; зеленый РАЛ 6011; белый
Плотность:	1.3 - 1.4 кг/л (в зависимости от цвета)
Реакция на огонь:	A2-s1-d0 (UNE EN 13501-1:07)
Содержание твердых веществ по объему:	55 %
Расход:	10-12 м ² /л/слой
COV (Содержание органических летучих веществ):	Cat (A/j): 500 гр/л (2010) Макс. содержание продукта 498 гр/л
Высыхание:	На отлип: 3-4 часа Повторная покраска: 12-24 ч Полное: 8 дней

♦ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Тщательно перемешать до полной однородности продукта. Использовать кисть, валик с коротким ворсом или пистолет-распылитель. Поверхности, предназначенные для покраски, должны быть сухими и очищенными от грязи, пыли, жира и т.д. до норматива Sa2 1/2. Первый слой: развести продукт на 0 - 10 % «Эпоксидным Растворителем» (D-100). Второй слой: не разводить. Кисть или валик: 0 - 5 %. Аэрографический пистолет: 0 - 10 % (25 - 30 сек по стакану Форда № 4). Диаметр насадки: 0,017" - 0,021". Давление воздуха: 3 - 5 кг/м². Распылитель airless: 0 - 5 %. Диаметр насадки: 1 - 2мм. Рабочее давление: 115 - 120 кг/м². Пропорция смеси: 5 : 1 по объему. Не производить работы при температуре ниже + 12° C, при относительной влажности воздуха более 80%, в сильную жару или в дождливую погоду.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Железо и сталь:

Норматив SA 21/2 по SIS-05.59.00:

Обработать поверхность струей абразива таким образом, чтобы каждый обработанный участок был очищен от старых продуктов как минимум на 95 % от общей площади. Обрабатывать абразивом с большой осторожностью. Струя абразива должна выдерживаться в течение времени, необходимого для очищения каждого участка поверхности от слоев прокатки, ржавчины и других нежелательных продуктов. Остаточные продукты на поверхности допускаются только в виде легких теней или пятен. После чистки необходимо удалить остатки абразива при помощи пылесоса, чистого и сухого сжатого воздуха или чистой щеткой.

Производить работы по покраске в соответствии с инструкциями.

→ *ранее окрашенные поверхности*

Железо и сталь:

Старую, плохо закрепленную краску необходимо полностью удалить при помощи фирменного декапанта «Китапентурас».

Очистить поверхность согласно нормативу SA2.

Производить работы по покраске в соответствии с инструкциями.

♦ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

♦ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Поскольку продукт имеет в своем составе растворители, работы должны производиться при хорошей вентиляции.

Использовать соответствующие защитные принадлежности. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур.

Не разрешается есть, пить и курить во время работы с продуктом.

При попадании в глаза, промыть в большом количестве чистой воды.

Не принимать внутрь – токсично.

Хранить в недоступном для детей месте.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.