

«МУРАНО» - ИЗВЕСТКОВАЯ ВЕНЕЦИАНСКАЯ ШТУКАТУРКА

□ Декоративное минеральное покрытие на основе воздушной гашеной извести и мраморного порошка.

◆ СВОЙСТВА:

- Отличная паропроницаемость, что позволяет основанию «дышать».
- Стойкость к действию атмосферных факторов.
- Благодаря минеральному составу, продукт препятствует появлению плесени и грибков.
- Отличное сцепление со строительными материалами и ранее окрашенными поверхностями. Не отслаивается.
- Простота нанесения.
- Высокая прочность благодаря реактивной природе компонентов.
- Возможность перекрашивания.
- Продукт нетоксичный. Без запаха.

◆ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ:

Создание декоративного эффекта полированного мрамора. Исключительная роскошь отделки, изысканный эффект «под мрамор». Реставрация исторических и архитектурных памятников. Для наружных и внутренних работ.

◆ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Цвет:	Нейтральная основа и цвета по карте цветов
Плотность:	1.55 ± 0.05 кг/л
Расход:	1.5 м ² /кг на слой 200 мкн.
Высыхание на отлип:	1 час при 20 °С
Максимальная прочность	20-25 дней
pH	12-13

◆ СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Тщательно перемешать продукт до полной однородности.
- На подготовленную выровненную поверхность нанести один или два тонких слоя штукатурки МУРАНО желаемого цвета (200 мкн в сухом слое) до достижения однородного цвета и толщины при помощи шпателя из нержавеющей стали, стараясь получить однородный цвет и равномерную толщину слоя. При нанесении двух слоев, дать высохнуть продукту в течение 7-8 часов после нанесения первого слоя и затем отшлифовать перед нанесением второго слоя.
- По прошествии 12 ч после нанесения последнего слоя отшлифовать поверхность тонкой наждачной бумагой для удаления выступов и достижения наибольшей гладкости. Тщательно удалить пыль от шлифовки.
- Маленьким шпателем из нержавеющей стали распределить продукт по поверхности тонкими слоями в произвольных направлениях перекрестными мазками. Нанесение должно выполняться небольшими участками.

- Приблизительно через 30 мин протереть поверхность шпателем из нержавеющей стали, выполняя круговые движения для достижения блеска.

- Повторить операции по нанесению мазков и затирке на ранее необработанных шпателем участках.

- По окончании работы промыть инструменты водой.

Не рекомендуется производить работы при температуре ниже + 10°C и более 30C, ни при относительной влажности более 80 %. Защищать поверхности в течение первых 48 часов после нанесения от дождя.

→ *поверхности: новые или ранее неокрашенные:*

Необходимо, чтобы поверхность имела однородный и ровный вид. Если это не так, то нужно устранить возможные дефекты текстуры и планиметрии при помощи шпаклевки Пласваль Стандарт для внутренних работ и Пласваль для наружных работ. Нельзя использовать МУРАНО для выравнивания поверхности, превышая рекомендуемую толщину. Поверхности перед грунтовкой должны быть абсолютно сухие и чистые, без следов пыли, жира или высолов.

В качестве грунтовки рекомендуется нанести два слоя краски ЭКОФОНД или грунтовку ФИКСЕНОЛ АККУА белого цвета, разбавленного на 30-40% чистой питьевой водой.

→ *ранее окрашенные поверхности:*

Старую краску в неудовлетворительном состоянии с раковинами, трещинами, отслаиваниями или пузырьками необходимо полностью удалить.

Выровнять поверхность при помощи шпаклевки Пласваль реновасьон для внутренних работ или Пласваль для наружных работ. После этого обрабатывать поверхность, как новую. Если поверхность ровная, а старая краска находится в удовлетворительном состоянии и хорошо прилегает к основе, рекомендуется слегка отшлифовать ее для лучшего сцепления декоративной отделки с поверхностью и наносить штукатурку Мурано по технологии. Рекомендуется провести предварительные пробы на месте, чтобы убедиться в хорошем прилегании продукта.

◆ ОТХОДЫ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Принять все необходимые меры для минимизации отходов. Не сливать в канализацию, водоемы и т.д. Неиспользованные остатки и/или их упаковки должны направляться в специальные, предназначенные для утилизации химических отходов, места в соответствии с действующим законодательством страны.

◆ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:

Продукт годен для домашнего использования.

Бережть от детей. Не подвергать упаковки с продуктом действию прямых солнечных лучей и повышенных температур. Не кусать окрашенные поверхности. Избегать попадания продукта на кожу и в глаза.

Информация, приведенная в данной техкарте, основана на современных знаниях о продукте и действующем законодательстве страны производителя и ЕС. Производитель не отвечает за условия работы пользователя. Продукт не должен использоваться по другому назначению, не указанному в техкарте, без письменного разрешения и инструкций со стороны производителя. В ответственность пользователя входит соблюдение необходимых мер для выполнения требований действующего законодательства своей страны.