

ambra		wineo	
Belagsart nach EN ISO 10582: Heterogene Kunststoff-Planken zum Kleben			
	<b>ambra wood</b>	<b>ambra stone</b>	
<b>Format</b>	1200 x 180 mm	609,6 x 304,8	
<b>Produktstärke</b>	2 mm	2 mm	
<b>Planken, Fliesen / m<sup>2</sup> pro Paket</b>	18 / 3,89 m <sup>2</sup>	18 / 3,34 m <sup>2</sup>	
<b>Pakete / m<sup>2</sup> pro Palette</b>	60 / 233,40 m <sup>2</sup>	72 / 240,48 m <sup>2</sup>	
<b>Garantieleistung</b>	15 Jahre bei privater Nutzung gemäß Windmüller Garantiebedingungen – www.wineo.de		
Klassifizierungen			Produktaufbau
	<b>Nutzungsstufe 23</b> Stark beanspruchter privater Wohnbereich EN ISO 10874	Flur, Küche, Wohnzimmer, Heimbüro	1 <b>Oberflächenversiegelung</b>
	<b>Nutzungsstufe 31</b> Mäßig beanspruchter gewerblicher Bereich EN ISO 10874	Hotelzimmer, Kleinbüro	2 <b>Nutzschicht</b> Dicke 0,3 mm
	<b>Verschleißverhalten</b> EN 660-2	Gruppe T	3 <b>Dekorfilm</b> Oberflächenstruktur - verschiedene Prägungen
	<b>Brandverhalten</b> EN 13501-1	B <sub>fl</sub> - s1	4 <b>Grundsicht</b>
	<b>Rutschhemmstufe</b> DIN 51130	R 9	5 <b>Gegenzug</b>
	<b>Gleitwiderstand</b> EN 13893	μ ≥ 0,30 - DS	DESIGNBODEN zum Kleben 
	<b>Antistatische Eigenschaften</b> EN 1815	≤ 2 kV	
	<b>Bestimmung der Fleckenempfindlichkeit und Chemikalienbeständigkeit</b> EN ISO 26987	Gute Beständigkeit in Abhängigkeit von Konzentration und Einwirkzeit	Zertifizierungen
	<b>Lichtechtheit</b> EN ISO 105-B02	≥ 6	 <p>windmüller flooring products WFP GmbH Nord-West-Ring 21 D-32832 Augustdorf</p> <p><b>Elastischer Bodenbelag</b> DOP: 0401001 EN 14041:2004</p>  <p>Resilient Flooring to be used within a building.</p>  <p>Z-156.603-1422 Emissionsgeprüftes Reinigungs- und Pflegepräparat</p>  <p>ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR A+ A B C</p> <p>Information réglementaire des émissions dans l'air intérieur des substances volatiles présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de C (fortes émissions) à A+ (très faibles émissions)</p>  <p>Schadstoffgeprüft Emissionsgeprüft</p>  <p>PROFI Produkt 70 710 401-1</p>  <p>Phthalatfrei 100% reiner Kautschuk</p>  <p>factory made coated</p>
	<b>Resteindruck</b> EN ISO 24343-1	~ 0,02 mm	
	<b>Stuhllastenversuch</b> EN 425 / ISO 4918	Typ W – keine sichtbare Veränderung	
	<b>Wärmedurchlasswiderstand</b> EN 12667	~ 0,01 (m <sup>2</sup> K)/W	
	<b>Trittschallminderung</b> EN ISO 16251-1	~ 4 dB	
	<b>Dimensionsstabilität</b> EN ISO 23999	~ 0,15 %	
	<b>Entsorgung</b>	<u>Privat:</u> mit normalem Hausmüll / Sperrmüll möglich <u>Gewerblich:</u> Abfallschlüssel-Nr. AVV 170203	

- Hinweise:**
- Fußbodenheizung  
Geeignet für alle herkömmlichen Warmwasser-Fußbodenheizungen und geregelten elektrischen Systeme bis zu einer Oberflächentemperatur von 27° C.
  - Reinigung und Pflege: siehe separate Reinigungs- und Pflegeanleitung.
  - Technische Änderungen bleiben der windmüller flooring products WFP GmbH vorbehalten.