



Мінеральна декоративна штукатурка «Баранек»

Штукатурка мінеральна «Armix» МВ -15, МВ-20 використовується для створення декоративної фактури на цементних, оброблених цегляних, піщаних, цементно-піщаних, цементно-вапняних основах всередині та ззовні будівель, використовується в системах теплоізоляції фасадів.

Властивості:

- ✓ Морозостійка
- ✓ Водовідпірна
- ✓ Стійка до атмосферних впливів
- ✓ Стійка до ударних навантажень
- ✓ Паропроникна

Технічні дані.

ArmixЦ.1.ШТ4.біла ДСТУ Б В.2.7. – 126:2011

| | |
|---|---|
| Орієнтовний розхід сухої суміші | МВ-15 від 2,0 до 2,5 кг/м ² ; МВ-20 від 2,8 до 3,2 кг/м ² |
| Водопотреба | 0,19-0,21 л/кг (4,75-5,25 л/мішок) |
| Температура застосування | від +5°C до +30°C |
| Час придатності розчину | не менше 60 хвилин |
| Міцність зчеплення з основою після: -втримування в повітряно-сухих умовах (28 діб) Навперемінне заморожування та відтавання, 75 циклів | не менше ніж 0,5 МПа не менше ніж 0,5 МПа |
| Час висихання | не більше 24 год (залежить від температурних умов, типу та поглинання основи) |
| Паропроникність , мг/м • год • Па | не менше 0,05 |
| Коефіцієнт водопоглинання, кг/м ² • √год., не більше | 0,5 |
| Тріщиностійкість | Відсутність тріщин на шарі товщиною, яка дорівнює максимально рекомендованій товщині нанесення. |

Склад

Білий цемент, натуральні наповнювачі, мінеральні та полімерні модифікуючі добавки.

Інструменти

Вільнообертотий змішувач, кошикоподібний міксер, кельма з нержавіючої сталі, відро, пластикова терка.

Підготовка основи

Штукатурка наноситься на міцні, рівні і сухі основи, добре очищені від всіх забруднень (пилу, жирів, залишків старої штукатурки, фарби, мастил та ін.). Вапняні, цементно-вапняні або гіпсові основи потрібно обробити ґрунтовкою глибокого



Мінеральна декоративна штукатурка «Баранек»

проникнення Armix «G-2». Перед нанесенням декоративної штукатурки основу обробити ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Армуючий шар в системі утеплення – вік не менше 3 днів. Перевірити чи немає соляних плям.

Цементні штукатурки, цементно-вапняні, вапняні, вапняно-цементні – вік не менше 28 днів. Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2». Перед нанесенням штукатурки обробити поверхню ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Основа, що осипається – штукатурку що осипається слід очистити, нерівності та заглиблення вирівняти штукатурним розчином того ж типу. Після повного висихання заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2» та обробити поверхню ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Бетонна основа - вік не менше 28 днів. Очистити поверхню, заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2». Перед нанесенням штукатурки обробити поверхню ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Основа, що осипається – штукатурку що осипається слід очистити, нерівності та заглиблення вирівняти штукатурним розчином того ж типу. Після повного висихання заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2» та обробити поверхню ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Основа з видимими сольовими плямами – видимі сольові плями механічно очистити, обробити ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2».

Паронепроникні покриття з олійними фарбами – обов'язково очистити фарбу, заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2». Нерівності вирівняти клеєм Armix «P-1» та обробити поверхню ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Мінеральні, вапняні, акрилові та інші лакофарбові покриття – обов'язково усунути фарбу з поверхні, поверхню очистити, заґрунтувати ґрунтом глибокого проникнення Armix «G-2», нерівності вирівняти клеєм Armix «P-1» обробити поверхню ґрунтуючою фарбою Armix «GF-1».

Поверхні брудні, жирні, плями які важко видалити – змити водою з розчином для видалення важких (полімерних) забруднень і дати повністю висохнути.

Поверхні з видимою біокорозією (пліснява, грибки) - змити водою з розчином для видалення важких (полімерних) забруднень і дати повністю висохнути. Потім обробити дезінфікуючим розчином для зовнішніх стін будівель, методом розпилення. Залишити до повного висихання (не менше 24 год.).

Приготування розчину.

Розчин готують поступовим досипанням сухої суміші у потрібну кількість води при одночасному ручному або механічному перемішуванні до утворення однорідної маси. Витримати п'ять хвилин і знову перемішати. Щоб уникнути нерівномірності структури рекомендовано використовувати увесь вміст мішка та однакове співвідношення вода/суміш.

Виконання робіт.

Штукатурку наносити на основу за допомогою пластикової або металевої терки під кутом 60°. Після вирівнювання до товщини зерна поверхню затерти за допомогою пластикової терки та сформувати бажану структуру. Період часу між нанесенням штукатурки та її затиранням (5-15 хв.) залежить від температури зовнішнього середовища, консистенції розчинової суміші та ступені водопоглинання основи. Роботу слід на одній площині слід проводити безперервно. Якщо роботу потрібно перервати, краї заліплюють малярною стрічкою, яка покривається штукатуркою з наданням фактури. Для продовження робіт, стрічку видаляють і починають роботи з місця закінчення.

Штукатурка «Armix» MB - 15, MB - 20 повинна бути пофарбована протягом 30 днів з моменту нанесення.



Мінеральна декоративна штукатурка «Баранек»

Примітки та рекомендації.

Не можна допускати пересихання країв нанесеної розчинової суміші – стики будуть помітні, може бути нерівномірне забарвлення поверхні. Роботу бажано виконувати безперервно методом «мокрый по мокрому». Після нанесення необхідно захищати від попадання дощу, сонячних променів, вітру до повного висихання. При вітряній чи спекотній погоді поверхню потрібно періодично зволожувати. Поверхню можна фарбувати через 3 дні після нанесення штукатурки. Роботи слід проводити при температурі від +5°C до +30°C. Суміш використовувати не пізніше ніж 2 години після приготування.

Дані рекомендації вказані при оптимальних умовах навколишнього середовища (т.п. +20°C і в.в. 60%). При інших параметрах відкритий час, час використання та затирання може змінюватися.

Продукт містить мінеральні добавки, через що може виникнути різниця в відтінках з різних партій. Рекомендується використовувати мішки з однієї партії.

Будь яке втручання в склад продукту є недопустимим і може суттєво знизити якість матеріалу, що використовується.

Упаковка.

Штукатурка «Armix» MB -15, MB-20 упаковується в мішки вагою 25 кг ($\pm 2\%$).

Зберігання.

Зберігати в оригінальній не пошкодженій упаковці протягом 12 місяців від дати виготовлення, в захищеному від вологи місці. Дата виготовлення та номер партії вказані на упаковці.

Заходи безпеки.

При роботі з штукатуркою «Armix» MB-15, MB-20 необхідно використовувати захисні рукавиці з гумовим шаром. Застосовувати захисний одяг. Захищати очі від потрапляння штукатурки. При потраплянні в очі звернутися до лікаря.

Утилізація.

Залишки продукту утилізувати як будівельне сміття. Упаковку утилізувати як побутові відходи.

Гарантія виробника.

Дана інструкція наведена для забезпечення оптимального використання продукту, але вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, так як умови проведення робіт перебувають поза його контролем. Будь яке втручання в склад продукту є недопустимим і може знизити якість продукту, що використовується. Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу. У випадку поєднання з виробами інших Виробників, ми не несемо ніякої відповідальності.