VINITEX MP

ОПИСАНИЕ

Винитекс MP является PVC-P синтетической мембраны усиливают полиэфирной сеткой.

ИСПОЛЬЗУЕТ

Винитекс MP используется для гидроизоляции крыши, специально для механически закреплен систем в квартире или скатных кровель в новой крыши или повторно кровли.

СВОЙСТВА

- Устойчив к Ветер стресс
- Атмосферным воздействиям и УФ сопротивление.
- Хорошее сопротивление старению.
- Очень прокола сопротивления.
- Выдержали сопротивление.
- Отличные механические свойства.
- Легко горячим воздухом сварные, даже через несколько лет после установки.
- Отличные гибкость при низких температурах.
- Окраска RAL по запросу пейзаж или архитектурного назначения.

СЕРТИФИКАЦИЯ

- Производится согласно Европейскому стандарту EN 13956. Сертификат CE № 1085/CPR/0261.
- Сертифицирована BBA (Британский Совет соглашения) № 11/4875.
- Производится путем коэкструзии или приведение процесса на заводе сертифицирована ISO 9001 и ISO 14001.

УСТАНОВКА

- Система установки Винитекс должна выполняться квалифицированным или уполномоченным аппликатор
- Подложки должна быть гладкой, чистой и свободной от острых краев или инородных веществ. В контакте асфальт, битум, масла или существующих оболочек разделительного слоя должны быть обязательными.
- Мембраны должны быть объединены с помощью сварки горячим воздухом. Проверьте совместное использование круглоголовых удар.
- Хорошая свариваемость зависит от условий окружающей среды, оборудование условий (температура, давление, скорость работы) и поверхности мембраны, откорректированы оборудование с тем, чтобы получить право сварки.

ХРАНЕНИЕ И УПАКОВКА

	Vinitex MP 1.2			Vinitex MP 1.5			Vinitex MP 1.8			Vinitex MP 2.0		
Длина (м)	20 or 25			20			20			20		
Коэкструзии ширина (м)	1.05	1.60	2.10	1.05	1.60	2.10	1.05	1.60	2.10	1.05	1.60	2.10
^{2}м/рулон	21 26.25	32 40	42 52.5	21	32	42	21	32	42	21	32	42
m^2/на паллете	588 735	736 920	588 735	588	736	588	588	736	588	588	736	588
Цвет (Поверхность/нижней)	Светло-серый / темно серый											
Хранения	Горизонтально и параллельно (никогда не пересекали.) Поставляется в рулон сын картонные трубки. Хранить в оригинальной упаковке в сухом и прохладном месте.											

TEXSA систем S.L.U. оставляет за собой право изменять данные здесь без предварительного уведомления и отказывается от ответственности в случае нарушений, вызванных неправильным использованием продукта. Значения, отражено в таблице технических данных соответствуют средние значения, полученные в ходе испытаний, проведенных в нашей лаборатории.

TEXSA систем S.L.U. с / Ferro 7, Pol. Ind. Можно Pelegrí 08755 Кастельбисбаль Барселона (+ 34) 93 635 14 00

VINITEX MP Rev mar14

ТЕХНИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

PROPIERTIES	Единица	Метод испытания	Винитекс MP 1.2	Винитекс MP 1.5	Винитекс MP 1.8	Винитекс MP 2.0
Толщина	мм	EN 1849-2	1.2	1.5	1.8	2,0
Масса на единицу площади	Кг/м^2	EN 1849-2	1,50	1,80	2,15	2,40
Водонепроницаемость	-	EN 1928 (B)	Перевал			
Предел прочности на разрыв	N/5 см	EN 12311-2 (A)	≥ 1100	≥ 1100	≥ 1100	≥ 1100
Удлинение на разрыв	%	EN 12311-2 (A)	≥ 15	≥ 15	≥ 15	≥ 15
Ударопрочность	мм	EN 12691 (A)	≥ 450	≥ 800	≥ 900	≥ 1250
Статические прокол	кг	EN 12730	≥ 20	≥ 20	≥ 20	≥ 20
Сопротивление раздиру	N	EN 12310-2	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Совместное пил сопротивления	N/50 мм	EN 12316-2	≥ 200	≥ 200	≥ 200	≥ 200
Совместное сдвига сопротивления	N/50 мм	EN 12317-2	> 600	> 600	> 600	> 600
Foldability при низких температурах	ºC	EN 495-5	≤ - 25			
Корень сопротивление	-	EN 13948	Перевал			
Искусственное старение вследствие длительного воздействия УФ излучения высокой температуры и воды	Visual (1000h)	EN 1297	Перевал			
Дименсионная стабильность	%	EN 1107-2	≤ 0,5			
Свойств передачи водяного пара	μ	EN 1931	20.000			

TEXSA систем S.L.U. оставляет за собой право изменять данные здесь без предварительного уведомления и отказывается от ответственности в случае нарушений, вызванных неправильным использованием продукта. Значения, отражено в таблице технических данных соответствуют средние значения, полученные в ходе испытаний, проведенных в нашей лаборатории.

TEXSA систем S.L.U. c / Ferro 7, Pol. Ind. Можно Pelegrí 08755 Кастельбисбаль Барселона (+ 34) 93 635 14 00

ATTIK
“ATTIK” ТзОВ тел.моб. +380676751917
УКРАЇНА тел.офіс +380322451701
79040, Львів www.attik.co.ua
а/с 3980 www.sikalvov.com