

Sika® BlackSeal BT

Конструктивний бутиловий клей-герметик

Опис матеріалу

Sika® BlackSeal BT – це бутиловий 1-компонентний герметик і клей для швів, що має добру адгезію до більшості будівельних матеріалів.

Використання

Sika® BlackSeal BT запроектований для герметизації, склеювання та ремонтних роботах на дахах, стінах та інших елементах будівель.

Характеристики / Переваги

- Адгезія до багатьох конструктивних основ
- Не вимагає праймера
- Легке нанесення
- Можна наносити на вологі основи
- Високоякісна формула – відмінні герметизаційні властивості без усадки

Дані матеріалу

Хімічна основа	Бутиловий каучук
Колір	Чорний
Упаковка	Картриджі по 300 мл. 12 картриджів в коробці
Термін зберігання	24 місяців від дати виготовлення при умові зберігання в оригінальній, непошкодженій упаковці і при умові дотримання умов зберігання.
Умови зберігання	Sika® BlackSeal BT слід зберігати сухому, захищеному від прямих сонячних променів приміщенні при температурі від + 5 °C до + 25 °C.
Густина	~ 1.80 кг/л (ISO 1183-1)
Сухий залишок	~ 85 %

Технічна інформація

Температура експлуатації - 20°C до + 70 °C.

Інформація про нанесення

Оповзання	< 3 мм (20 мм профіль, 23 °C) (ISO 7390)
Температура повітря	+5°C до +40°C, мін. 3°C вище точки роси
Температура основи	+5 °C до +40 °C
Швидість утворення плівки	~ 25 хв.

Інструкція з нанесення

Підготовка основи

Основа повинна бути чистою, сухою, однорідною, без олійних плям, змазок, пилу, ламких і крихких частинок. Покриття, цементное молоко чи інші забруднення з низькою адгезією повинні бути вилучені.

Construction



**Спосіб нанесення /
Інструменти**

Sika® BlackSeal BT поставляється готовим до використання. Після необхідної підготовки основи, слід вставити упаковку або картридж в пістолет, після чого витиснути Sika® BlackSeal BT в шов, стежачи за тим, щоб був повний контакт зі сторонами шва і уникати будь-якого захоплення повітря. Герметик Sika® BlackSeal BT повинен бути міцно втиснутий в сторони шва, щоб забезпечити адекватну адгезію.

Рекомендується використовувати клейку стрічку якщо потрібна точна лінія шва. Видаліть стрічку протягом часу утворення плівки. Використовуйте спеціальний матеріал (на пр. Sika® Tooling Agent N), щоб згладити поверхню швів. Не використовуйте для згладжування матеріали, що містять розчинники. Для з'єднання швів внахлест, нанесіть достатню кількість Sika® BlackSeal BT, так щоб заповнити розрив, а потім притисніть поверхні разом, поки вони залишаються липкими, залишаючи 2-х мм шар герметика.

При використанні в якості клею, притисніть поверхні одну до одної, далі роз'єднайте їх і почекайте протягом ~ 10 хвилин до того моменту, коли Sika® Black Seal BT перестане бути липким на дотик, а потім знову притисніть поверхні разом.

Очищення інструментів

Виконуйте очищення інструментів та обладнання відразу після використання за допомогою Colma Cleaner чи Sika® Top Clean T. Видалення матеріалу, що затвердів виконується тільки механічним способом.

Обмеження

- Sika® BlackSeal BT не може бути пофарбованим.
- Не застосовуйте Sika® BlackSeal BT в швах, що занурені у воду.
- Не застосовуйте Sika® BlackSeal BT в якості герметика для скла.
- Перед використанням Sika® BlackSeal BT в швах, що контактують з іншими герметиками / клеями слід перевірити їх на сумісність.
- Не застосовуйте Sika® BlackSeal BT для швів в і навколо плавальних басейнів.
- Не застосовуйте Sika® BlackSeal з природнім каменем.
- Не застосовуйте Sika® BlackSeal при прямому контакті з іншими герметиками і/чи клеями.

Зауваження

Всі технічні дані наведені на основі лабораторних тестів. Реальні характеристики можуть варюватися з незалежних від нас причин.

**Вказівки з техніки
безпеки**

Для отримання інформації і поради стосовно безпечної обробки, зберігання і утилізації хімічних продуктів, користувачі повинні звертатися до останньої версії Технічної карти безпеки матеріалу, яка вміщає фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, що пов'язані з безпекою.

Юридичні вказівки

Інформація, і, зокрема, рекомендації, що відносяться до способу використання і кінцевого застосування продукції «Сіка», надаються добросовісно, на основі існуючих досвіду та знань компанії «Сіка» про продукцію, при умові належного зберігання продукції, поводження з нею і використання в нормальних умовах у відповідності з рекомендаціями компанії «Сіка». На практиці, відмінності між матеріалами, підготовчим шаром і фактичними умовами місця, в якому використовується продукція, можуть унеможливити надання будь-якої гарантії стосовно придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, в зв'язку з, чи із наданих рекомендацій, чи інших пропозицій. Користувач продукції зобов'язаний випробувати її придатність для дійсної мети і намірів споживача. Компанія «Сіка» залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Право власності третіх сторін повинно бути дотриманим. Всі замовлення приймаються у відповідності з діючими умовами продажу і поставок. Користувачі повинні завжди використовувати найостаннішу версію Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії котрої будуть надаватися за їхньою вимогою.



ATTIK

“АТТИК” ТзОВ тел.моб. +380676751917
 УКРАЇНА тел.офіс +380322451701
 79040, Львів www.attik.co.ua
 а/с 3980 www.sikalvov.com

