

# СУХА БУДІВЕЛЬНА СУМІШ **ТЕПЛОВЕР** ШПАКЛІВКА

ДЛЯ ЗОВНІШНІХ І ВНУТРІШНІХ ПОВЕРХОНЬ

ТУ У В.2.7-26.6-31101383-005: 2012



## ПРИЗНАЧЕННЯ

Суха будівельна суміш **Тепловер** Шпаклівка виготовлена із цементного в'язучого і природних наповнювачів – вермікуліту та перліту. При змішуванні з водою утворює зручну в роботі розчинову суміш з хорошою пластичністю і зчепленням з основою. Застосовується всередині та ззовні приміщень. При висиханні не дає просідання.

Розчинова суміш **Тепловер** Шпаклівка призначена для:

- ✓ усунення нерівностей стін;
- ✓ усунення тріщин в штукатурках на цементній основі;
- ✓ підготовки стін для нанесення декоративного покриття;
- ✓ застосування в якості укріплюючого і вирівнюючого шару в системі теплоізоляції Тепловер.



## ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Термін придатності розчинової суміші	1 година
Щільність сухого теплоізоляційного розчину	740 кг/м <sup>3</sup>
Коефіцієнт теплопровідності у сухому стані	0,143 Вт/(м•°К)
Межа міцності на відрив	0,053 МПа
Межа міцності на стискання	2,8 МПа
Термін досягнення нормативних значень по міцності	28 діб
Модуль крупності заповнювача	0,93
Морозостійкість	> 25 циклів

## УМОВИ ЗАСТОСУВАННЯ

Температура навколишнього середовища і поверхні в момент нанесення і протягом наступних 24 годин не повинна бути нижчою +5°C. Не наносити шпаклівку на нагріту сонцем поверхню. В першу добу після нанесення, по можливості, захищати поверхню від прямого попадання води і сонячних променів.

## ПІДГОТОВКА ПОВЕРХНІ

Поверхня повинна бути рівною і очищеною від жиру, старих фарб, штукатурки, що осипається. Слід пам'ятати, що нанесення цементних розчинових сумішей необхідно проводити на зволожені поверхні, тому за 2-3 години до нанесення поверхня має бути інтенсивно зволожена. Якщо поверхня сильно поглинає вологу (газобетон, керамічна цегла, сухий бетон тощо), її необхідно зволожувати декілька разів або застосувати глибокопроникну ґрунтовку.

## ПРИГОТУВАННЯ РОЗЧИНОВОЇ СУМІШІ

В чисту ємність об'ємом не менше 15 л влити близько 5 літрів води, потім висипати весь вміст мішка без залишку. Суміш перемішується високооборотним електроміксером до отримання однорідної консистенції. Розчинову суміш залишити на 3-5 хвилин для дозрівання. При необхідності додати невелику кількість води і знову перемішати.

## СПОСІБ НАНЕСЕННЯ

Шпаклювальна маса **Тепловер** наноситься вручну шпателем чи теркою з нержавіючої сталі. Другий шар наноситься після затвердіння першого. Кількість шарів необмежена. Шар, що висох, добре шліфується абразивними матеріалами. Виробник не несе відповідальності за неправильне застосування матеріалу, а також за використання його в цілях і умовах, що не передбачені інструкцією.

**Важливо!** Суміш містить цемент, який при змішування з водою утворює лугу. Необхідно уникати попадання розчинових сумішей в очі або на шкіру. Бажано працювати в гумових рукавичках. У випадку попадання розчинових сумішей в очі або на шкіру, необхідно промити їх водою.

## СТРОКИ І УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ

Сухі будівельні суміші **Тепловер** необхідно зберігати в оригінальній закритій упаковці. Мішки захищати від вологи і впливу прямого сонячного проміння. Гарантійний строк зберігання - 18 місяців від дати виготовлення, зазначеної на упаковці.