

RICO

Skład chemiczny / Composition	100% PES
Ilość metrów w belce/ Roll length	~ 50 m
Gramatura / Weight	265 g/m ² ±5%
Szerokość / Width	150 cm ± 2 cm
Odporność na ścieranie / Abrasion Resistance (ISO 12947-2:2000)	75.000 suwów / rubs
Odporność koloru na tarcie / Color fastness to rubbing (ISO 105 X12:2005)	
- Suche / Dry	3-4
- Mokre / Wet	3-4
Odporność koloru na światło / Color fastness to light (ISO 105 B02:2013-08)	3-4
Wytrzymałość na rozdzieranie / Tearing Strenght (ISO 13937-3:2002)	
- Osnowa / Warp	61 ± 1 N
- Wątek / Weft	68 ± 2 N
Odporność na przesunięcie w szwie / Seam slippage resistance (ISO 13936-2:2005)	
- Osnowa / Warp	2 mm
- Wątek / Weft	3 mm
Odporność na pilling / Pilling resistance (ISO 12945-2:2002)	4-5
Barwniki azowe / AZO dye stuffs	Nie wykryto / Not detected
Fumaran dimetylu / DMF dimethyl fumarate	Nie wykryto / Not detected
Trudnopalność / FR	Na zamówienie / On request
Czyszczenie i pielęgnacja / Cleaning and care:	



1. Informujemy, że kolorystyka tkanin może nieznacznie odbiegać od próbek zamieszczonych w katalogach
2. Wyniki testów zostały zgromadzone z różnego rodzaju próbek materiałów i reprezentują średnią rezultatów.
3. Firma Lech nie ponosi odpowiedzialności za powstałe szkody w wyniku niepoprawnego użytkowania i czyszczenia materiału
4. Efekt pillingu i mechacenia tkanin powstały podczas użytkowania mebli jest rzeczą naturalną.
5. Migracja barwników z tkanin o kolorach intensywnych i ciemnych na jasne jest naturalne i nieuniknione
6. Uszkodzenia mechaniczne nie podlegają reklamacji

1. We inform, that coloring of fabrics can imperceptibly run away from samples placed in catalogues.
2. Test results were received by various samples and therefore presenting average indicative values.
3. Lech does not take any responsibility for any damage caused by inappropriate use, cleaning or additional waterproofing.
4. The effect of pilling of fabrics formed during use of furniture is a natural thing
5. The migration of textile dyes with intense colors and dark to bright is natural and inevitable
6. Mechanical damage is not subject to complaint.

www.lech-tekany.pl

biuro@lech-tekany.pl

tel.: + 48 61 817 21 99, + 48 61 818 20 78

fax: + 48 61 855 10 68