

360 WASH PRIMER

Грунт фосфатирующий 360

(в соответствии с MIL – P -15328)

Описание	Высококачественный двухкомпонентный фосфатирующий кислотный грунт на основе поливинилбутиральной смолы с хроматом цинка. Является мостом между поверхностью металла и финишного лакокрасочного материала, создавая отличную адгезию. Применяется для грунтования оцинкованной стали, алюминия, меди, легких сплавов. Перекрывается любыми лакокрасочными материалами.	
Техническая информация	Оттенок	желтый полупрозрачный
	Степень блеска	матовая
	Адгезия	GT 0, DIN 53151
	Плотность	0,91кг/литр
	Расход	16,5 м ² /литр (10 мкм)
	Смешивание комп.	1:1 по объему
Время сушки (25°C)	Высыхание от пыли	10 минут (10 мкм)
	Высыхание	1 час (10мкм)
	Межслойная сушка	12-24 часов (10мкм)
	Полная полимеризация	24-48 часов
Подготовка поверхности	Поверхность должна быть сухой, очищена от грязи, жировых вкраплений и пыли.	
Нанесение	Тщательно вымешать компоненты перед смешиванием, смешать компонент А и компонент В в пропорции 1:1. Методы нанесения: Распылителем, безвоздушным распылением, кистью.	
	Рекомендуемая толщина пленки	8-15 мкм (не более)
	Наносить при температуре °С	5-40°С
	Растворители	Готов к применению
Хранение	24 месяца в сухом, прохладном месте (5-30°C).	