

|                               |   |  |
|-------------------------------|---|--|
| <b>Описание</b>               | Противокоррозионная эмаль на основе алкидной смолы для металлических поверхностей. Обладает отличным блеском и устойчивостью к атмосферным воздействиям, может использоваться как в качестве грунтовки, так и в качестве финишного покрытия. Подходит для покрытия автомобильных шасси, реек, труб, заборов, металлических конструкций. Можно наносить на поверхность без предварительной обработки противокоррозионной грунтовкой. |  |
| <b>Техническая</b>            | Цвет  | Белый, серый, красный, черный, синий, зеленый, коричневый, оранжевый и другие  |
| <b>Информация</b>             | Степень блеска  | Глянцевый  |
|                               | Плотность   | 1,15 ( $\pm 0,10$ ) кг/литр  |
|                               | Расход  | 9-10 м <sup>2</sup> /литр  |
|                               | Сухой остаток   | 50-52 % по объему  |
|                               | Летучие вещества  | Готовый состав (+10% растворителя): 495 г/литр<br>Нормы ЕС (2010): 500 г/литр<br>Подкласс: i – одноупаковочные защитные покрытия, тип SB |
| <b>Время сушки (25°C)</b>     | Высыхание на ощупь  | 2-3 часа (50мкм)   |
|                               | Высыхание   | 8-12 часов (50мкм)   |
|                               | Полное отверждение  | 96 часов (50мкм)   |
|                               | <i>(Указанное время является ориентировочным и зависит от количества растворителя, влажности и температуры)</i>   |  |
| <b>Подготовка поверхности</b> | Поверхность должна быть обезжирена и очищена от грязи и пыли. Для лучшей защиты от коррозии предварительно обработать поверхность противокоррозионной грунтовкой 323, 3009, 812.  |  |
| <b>Нанесение</b>              | <p>Методы нанесения:</p> <p>Кистью или валиком после разбавления на 10% одним из растворителей.</p> <p>Безвоздушным распылением (давление: 100-180 бар) после разбавления на 10% одним из растворителей.</p> <p>Распылителем (диаметр сопла: 2,0-2,2 давление: 3-5 бар) после разбавления на 10% одним из растворителей [вязкость 20-35 сек. по воронке Форда с соплом №4]. Не покрывать двухкомпонентной краской.</p>              |  |
|                               | Рекомендуемая толщина пленки  | 50-75мкм   |
|                               | Наносить при температуре  | 5°C-40°C   |
|                               | Растворители  | 1120-1015-1124-1121  |
| <b>Хранение</b>               | 24 месяца в сухом прохладном месте (5-30°C)   |  |
| <b>Безопасность</b>           | Просьба ознакомиться с Паспортом безопасности химической продукции. Предоставляется по запросу.   |  |