

Sikagard®-71 W Pro

Гидрофобизирующая пропитка для материалов фасадов и стен на водной основе

Описание материала	Sikagard®-71 W Pro – водная эмульсия для гидрофобизирующей пропитки, готовая к применению.
Применение	Для гидрофобизирующих, водоотталкивающих покрытий фасадов и защиты строительных материалов от воды. Sikagard®-71 W Pro наносится на основания из бетона, раствора, кладки, кирпича, камня, асбестоцемента.
Характеристики / Преимущества	<ul style="list-style-type: none">■ Продукт в виде водного раствора с сильным водоотталкивающим действием.■ Улучшает устойчивость строительных материалов к воздействию поверхностной влаги.■ Имеет водоотталкивающее воздействие оставляя основание паропроницаемым, в то же время защищает материал от дождевой воды.■ Пропитка бесцветна, не изменяет внешнего вида основания.■ Повышает стойкость основания к загрязнению и уменьшает рост грибков и микроорганизмов.■ Повышает морозостойкость■ Не изменяет пористости и паропроницаемости основания.

Техническое описание

Вид	
Внешний вид / Цвет	Бесцветная жидкость
Упаковка	Канистры по 2 и по 5 л, ведра 20 л
Хранение	
Условия и срок хранения	24 месяцев со дня изготовления при надлежащем хранении в неповрежденных герметичных емкостях, в сухих условиях, при температуре от +5°С до +35°С. Защищайте от мороза.
Технические характеристики	
Химическая основа	Водный раствор синтетических гидрофобизаторов
Плотность	~ 1,02 -1,05 кг/л (при +20°С).

Информация о системе

Нанесение

Расход	Зависит от качества и пористости материала: На бетон или раствор: 80-150 г/м ² На пористый материал: от 150 до 200 г/м ² (для точного определения расхода необходимо предварительное испытание)
Качество основания	Без пыли, грязи, масла, остатков старых слоев краски. Перед выполнением обработки следует заделать трещины в основании.
Подготовка основания	Лучше всего выполнять очистку соответствующим моющим средством, пескоструйной или паровой обработкой. Наилучшие результаты достигаются на сухих, сильно поглощающих основаниях. Основание должно быть сухим и не иметь влажных пятен.
Условия нанесения/ Ограничения	
Температура основания	мин. +5°C / макс. +35°C
Температура воздуха	мин. +5°C / макс. +35°C
Инструкции по нанесению	
Способ нанесения / Инструменты	Тщательно перемешать (взболтать) перед использованием. Sikagard®-71 W Pro наносится в 1, сильно пористые поверхности в 2 слоя, «мокрым по мокрому», с помощью распылителя низкого давления, щетки или валика, сверху вниз, следя, чтобы продукт не тек.
Очистка инструментов	Сразу после применения все инструменты и оборудование для нанесения очищайте водопроводной водой. Отвержденный материал можно удалить только механическим способом.
Примечание	Материалы на основе цемента (бетон, раствор, штукатурка и т.п.) перед покрытием должны иметь возраст не менее 28 дней. На керамических основаниях (кирпич, плитка), где могут появиться высолы, необходимо провести предварительное испытание в удаленной зоне, где через 72 часа производят осмотр. Защитите лакированные, окрашенные или стеклянные поверхности и алюминиевые рамы (возможно изменение цвета) – в случаях попадания средства смыть водой немедленно. Не используйте на горизонтальной поверхности Испытайте на типовой поверхности перед использованием. Пропитанная поверхность не может быть окрашена. Пропитка Sikagard®-71 W Pro не требует никакого отверждения, но ее необходимо защитить от дождя 1-2 часа при температуре +20°C.
Замечание	Все технические данные приведены на основании лабораторных тестов. Реальные характеристики могут варьироваться по независящим от нас причинам.
Указания по технике безопасности	Для получения информации и совета относительно безопасной обработки, хранения и утилизации химических продуктов, пользователи должны обращаться к последней версии технической карты по безопасности, содержащей физические, экологические, токсикологические и другие связанные с безопасностью данные.
Юридические указания	Информация, и, в частности, рекомендации, относящиеся к способу применения и конечному использованию продукции «Сика», предоставляются добросовестно, на основании существующих опыта и знаний компании «Сика» о продукции, при условии надлежащего хранения продукции, обращения с ней и применения в нормальных условиях в соответствии с рекомендациями компании «Сика». На практике, отличия между материалами, подготовительным слоем и фактическими условиями места, в котором применяется продукция, могут исключать возможность предоставления какой-либо гарантии относительно годности для продажи или пригодности для конкретного использования, а также исключать всякую ответственность, которая может возникнуть из каких-либо правоотношений, в связи с, или из предоставленных рекомендаций, или иных предложений. Пользователь продукции обязан испытать ее пригодность действительным целям и намерениям потребителя. Компания «Сика» оставляет за собой право изменять состав своей продукции. Права собственности третьих сторон должны быть соблюдены. Все заказы принимаются в соответствии с действующими условиями продаж и поставок. Пользователи должны всегда использовать самую последнюю версию технической карты материала соответствующего вида, копии которой будут предоставлены по их требованию.



«АТТК» ТзОВ тел.моб. +380676751917
 УКРАЇНА тел.офіс +380322451701
 79040, Львів www.attk.co.ua
 а/с 3980 www.sikalvov.com

