



Эмаль Belakor 12 по металлу атмосферостойкая быстросохнущая

Для защиты металла для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 06075370.002-98

- Время высыхания 1 ч
- Высокие эксплуатационные характеристики
- Высокая устойчивость к воде, маслу, соли, бензину, органическим растворителям
- Глянцевая/полуглянцевая
- Образует светостойкое покрытие
- Для различных климатических зон
- Для наружных и внутренних работ

Краткий обзор

Назначение	Предназначена для окрашивания загрунтованных стальных и чугунных поверхностей металлоконструкций (несущие элементы сооружений, стеллажи, ограждения, пожарные лестницы, резервуары), транспортных средств (дорожная и сельскохозяйственная техника, машины, механизмы), оборудования (станки, детали и узлы) и др. изделий, эксплуатируемых в атмосферных условиях. Также для окраски внутри помещений, за исключением полов (металлическая мебель, двери, лестничные перила).
Свойства	Образует быстросохнущее глянцевое/полуглянцевое покрытие с высокими эксплуатационными характеристиками. Покрытие, образуемое эмалью, обладает высокой атмосферостойкостью, устойчиво к воздействию раствора хлористого натрия, воды, промышленного масла, бензина и ряда органических растворителей, а также к действию переменных температур, УФ-излучения и других неблагоприятных факторов.
Состав	Представляет собой суспензию пигментов в алкидном модифицированном лаке с добавлением сиккатива, растворителя и функциональных добавок.
Цвет и внешний вид покрытия	Цвет покрытия эмали — должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета картотеки MAV, RAL. Внешний вид покрытия — после высыхания эмаль образует гладкую, однородную без расслаивания, оспин, потеков, морщин и посторонних включений поверхность. Допускается небольшая шагрень.

Технические данные

Показатели качества	Значение по ТУ
Блеск покрытия по фотоэлектрическому блескомеру, %, для эмали:	
- полуматовой	20 - 36
- полуглянцевой	37 - 49
Массовая доля нелетучих веществ %, не менее	40
Степень перетира, мкм, не более	25
Укрывистость высушенного покрытия, г/м ² , не более:	
- красной	120
- светло-серой, желтой	100
- голубой	80
- зеленой	80
- синей, коричневой, черной	60
- других цветов	100
Время высыхания до степени 3 при температуре (20 ± 2) °C, ч, не более	1
Эластичность покрытия при изгибе, мм, не более	1
Прочность покрытия при ударе по прибору типа У-1, см, не менее	50
Твердость покрытия по маятниковому прибору типа ТМЛ (маятник А), относительные единицы, не менее	0,25
Адгезия покрытия, баллы, не более	1
Стойкость покрытия к статическому воздействию при температуре (20 ± 2) °C, ч, не менее	
- воды по ГОСТ 6709	48
- 3 % раствора хлористого натрия	72
- 20 % раствора хлористого натрия	96
- промышленного масла	96
- нефраса или дизельного топлива	96
- бензина	96
Условная светостойкость покрытия, ч, не менее	24
Срок службы покрытия, лет, не менее, в условиях эксплуатации ХЛ1, УХЛ1,	
- тип атмосферы I	6
- тип атмосферы II	6

Упаковка

1 л, 2,4 л, 10 л, 50 л.

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.

Технология применения

Пригодные подложки Металлические поверхности.

Подготовка поверхности

Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и предварительно подготовленной. Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, жировых загрязнений, масла, смазочных материалов, ржавчины, окислы, старой отслоившейся краски. Подготовка поверхностей – по ГОСТ 9.402-2004 и по СТБ ISO 8501-1-2014 до степени Sa2½, St2. С новых поверхностей механическим способом снять заусенцы, удалить облой, сгладить сварные швы и острые кромки. Металл обезжирить растворителем 646 или сольвентом. Для получения долговечного покрытия новые металлические поверхности окрасить антикоррозионной грунтовкой. Нанесение и сушка – согласно рекомендациям по их применению.

Способ и условия нанесения

Работы проводить при температуре окружающего воздуха, эмали и окрашиваемого изделия не ниже 5 °C при отсутствии конденсата (температура поверхности изделия должна быть на 3 °C выше точки росы). Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить разбавителем R-29/36 до 25 % по массе, при окраске в электрополе – разбавителем R-29/36 E. Наносить на предварительно загрунтованную поверхность кистью, пневмораспылением или безвоздушным методом в 1 - 2 слоя. Труднодоступные для окраски краскораспылителем участки, а также сварные швы допускается предварительно, для дополнительной защиты окрашивать кистью. При двухслойном нанесении допускается окрашивание методом «мокрый по мокрому» с промежуточной сушкой между слоями 5 - 7 мин при температуре (20 ± 2) °C. Полное формирование покрытия при температуре (20 ± 2) °C – в течение 7 суток.

Способ нанесения	Диаметр сопла	Давление
1. Распыление:		
пневматическое (SP)	1,5 - 1,7 мм	3,0 - 4,5 атм
2. Кисть, валик	 	—

Общее количество наносимых слоев определяется потребителем в зависимости от применяемого оборудования, техники нанесения, квалификации персонала и других факторов, но при этом толщина высушенного покрытия эмали должна быть не меньше рекомендуемой.

Из-за быстрого высыхания эмали возможно ее загустевание и образование поверхностной пленки в таре в процессе окрашивания, поэтому рекомендуется работать с небольшим количеством эмали, а оставшийся материал следует держать в плотно закрытой таре.

Пиктограммы способов нанесения



Температурный режим, время высыхания

Время высыхания однослойного покрытия при температуре (20 ± 2) °C и относительной влажности (65 ± 5) % – 1 ч, может изменяться (увеличиваться) в зависимости от влажности и температуры воздуха, а также от интенсивности воздухообмена у окрашиваемой поверхности.

Расход

Расход эмали на однослойное покрытие в зависимости от цвета без учета потерь – до 100 г/м² (при толщине покрытия 20 - 25 мкм). Расход эмали может изменяться в зависимости от подготовки поверхности, применяемого оборудования, техники нанесения, квалификации персонала и других факторов.

Дополнительная информация

Транспортировка и хранение

Эмаль транспортируют и хранят в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от источников тепла.

Меры предосторожности

Окрасочные работы проводить при наличии местной и общей вентиляции. Для защиты рук применять резиновые перчатки, для защиты органов дыхания — индивидуальные средства защиты. БЕРЕЧЬ ОТ ОГНЯ.

Утилизация отходов

В утилизацию сдавать только пустую тару. Засохшие остатки краски утилизировать как бытовые отходы (более подробная информация в паспорте безопасности).

Гарантийный срок

12 месяцев с даты изготовления.

Дополнительная документация

Свидетельство о гос. регистрации BY.50.51.01.008.E.002991.12.11
Сертификаты соответствия BY/112 02.01.088 00633
BY/112 03.12.002 19713
Паспорт Безопасности ПБХП РБ 600112981.016-2013
Протоколы испытаний РУП «БелНИИС» № 267 от 16.09.2008
РУП «БелНИИС» № 332 от 15.12.2009
РУП «БелНИИС» № 100-2 от 16.07.2012
РУП «БелНИИС» № 4-2 от 05.01.2015

Контактная информация

Управление развития и продвижения ЛКМ:
телефон: +375 (1716) 5-60-56
e-mail: otsp@mav.by

Отдел клиентской поддержки:
телефон: +375 (1716) 5-00-04, 5-75-42
e-mail: zakaz@mav.by