# Грунтовка BRAVA ACRYL 013 водоотталкивающая для древесины

(ВД-АК-013)
Для наружных и внутренних работ
ТУ РБ 600112981.005-2001

- надежная защита торцов древесины от проникновения влаги и загнивания древесины
- хорошая адгезия к древесине
- образует эластичную водоотталкивающую пленку
- предотвращает растрескивание древесины при усушке
- для первого слоя в системе комплексной защиты

## Краткий обзор

**Назначение**

Для нанесения на неокрашенные ранее изделия из древесины, фанеры и других деревопроизводных материалов (в том числе торцевые срезы), эксплуатируемые внутри и снаружи помещений (садово-парковая мебель, детские игровые площадки и т.п.). Рекомендуется применение в качестве первого грунтовочного слоя в системе комплексной защиты изделий материалами BRAVA ACRYL, составами VIOLA.

**Свойства**

Обладает гидрофобными свойствами, препятствует проникновению влаги и микроорганизмов в древесину, особенно через торцы, и защищает от разрушающего воздействия: набухания, деформации и растрескивания, тем самым значительно увеличивая срок эксплуатации. При высыхании образует эластичную пленку. В отвержденном состоянии обладает незначительной остаточной липкостью, что улучшает адгезию последующего слоя ЛКМ и существенно уменьшает его расход. Отличается совместимостью с лакокрасочными системами MAV на водной и органоразбавляемой основах, предотвращает отслаивание последующих слоев ЛКМ. Удобна в применении.

**Состав**

Водная дисперсия акриловых сополимеров, пигменты, наполнители, функциональные добавки, вода; для бесцветной: водная дисперсия акриловых сополимеров, функциональные добавки, вода.

**Цвет и внешний вид покрытия**

Внешний вид покрытия – после высыхания грунтовка образует ровную однородную поверхность слегка липкую на ощупь. Цвет покрытия – должен находиться в пределах допускаемых отклонений, установленных контрольными образцами цвета MAV.

**Технические данные**

| Показатели качества | Значение по ТУ |
|---|---|
| Показатель концентрации ионов водорода, pH | 7,5 – 8,5 |
| Массовая доля нелетучих веществ, % | 55 - 65 |
| Адгезия покрытия, Мпа, не менее, к деревянному основанию | 0,05 |
| Устойчивость к воздействию переменных температур, циклы, не менее | 10 |
| Водопоглощение при капиллярном подсосе, кг/м$^2$, не более | 1,0 |

**Упаковка**

1 л, 3 л, 5 л, 11 л, 20 л, 40 л.

## Технология применения

**Пригодные подложки**

Неокрашенные ранее изделия из древесины, фанеры и других деревопроизводных материалов (в том числе торцевые срезы), эксплуатируемые внутри и снаружи помещений (садово-парковая мебель, детские игровые площадки и т.п.).

**Подготовка поверхности**

С новых деревянных поверхностей удалить смолу и засмолки; тропические маслянистые породы древесины обработать летучими растворителями (R-UNIT, 646, ацетон). Грунтуемые поверхности прошлифовать (при необходимости) и обеспылить. Влажность древесины твердых пород должна быть не более 12 %, хвойных пород – не более 15 %.

**Система покрытия**

После нанесения грунтовки поверхность окрашивать материалами BRAVA ACRYL, составами VIOLA.

**Способ и условия нанесения**

Применять только для неокрашенных ранее поверхностей. Не допускается нанесение при неблагоприятных погодных условиях (дождь, сильная жара, туман, выпадение росы). Не требует разбавления. Перед применением грунтовку тщательно перемешать и наносить шпателем, кистью на торцы и срезы в 1 - 2 слоя. Допускается нанесение распылением (диаметр сопла для пневмораспыления – 2,5 мм; давление воздуха – 3 - 4 бар).

**Пиктограммы способов нанесения**

**Температурный режим, время высыхания**

Работы проводить при t окружающего воздуха, грунтовки и поверхности выше 10 °С. Время высыхания грунтовки зависит от условий нанесения, толщины нанесенного слоя и породы древесины. При температуре (18 - 22) °С и толщине мокрого слоя 120 - 150 мкм время сушки составляет не менее 2 ч до последующего окрашивания, но лучший результат достигается при окрашивании после более длительной сушки грунтовки (12 - 24 ч).

Предприятие MAV благодарит Вас за использование данной продукции. Достоверность представленных данных основывается на современных научных знаниях, лабораторных испытаниях и практическом опыте. Обращаем Ваше внимание на то, что если условия использования материала не соответствуют требованиям данной технической документации, следует предварительно удостовериться в возможности его применения. Это обусловлено разнообразием всевозможных подложек для нанесения покрытий и условий на конкретных объектах. Будем признательны за информирование о Вашем опыте работы с нашими материалами.


ул. Строителей, 6, 222720,
г. Дзержинск, Минская обл., Беларусь
e-mail: info@mav.by, www.mav.by
тел./факс: + 375 1716 5-60-56
МТС: + 375 29 507-60-56
Velcom: + 375 29 660-50-18