

ВЫСОКОПРОЧНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛЕНТА 32112

Технические характеристики

Описание

Высокопрочная акриловая лента 32112 специально разработана для долговременного скрепления деталей внутреннего и наружного применения. Она может служить заменой заклёпочного соединения, запайки, нанесения жидких клеев и других способов постоянного скрепления. Подходит для материалов с различным типом плотности, таких, как металл, дерево, стекло и различные пластиковые поверхности

Адгезив

- Акрилат
 - Отличный показатель сдвига
 - Самоклеющийся материал, обеспечивающий высокое сцепление при надавливании
- Плотность: 900 кг/м³
 - Толщина: 0,50 мм
 - Прозрачный

Крепёжный материал

- Отсутствует

Подложка

- Полиэтилен низкой плотности
- Красный цвет

Практическое применение

Авто

- Скрепляет наружные отделочные элементы и боковые профилированные детали
- Эмблема, значок, монтаж и крепления заднего обзора
- Монтаж панелей

Индустрия

- Знаки и обшивка
- Внутреннее и наружное применение

Технические данные

Склеивание	31,9 Н/25мм
Прочность склеивания при динамическом сдвиге	5,5 кгс/см ²
Температурная стойкость	от -30°C до +120°C
Стойкость к воздействию растворителей	Не снижается
Стойкость к воздействию УФ-излучения	Хорошая
Влагостойкость	Отличная

Порядок применения

Температура: от +15°C и до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Лента должна наноситься с максимальным давлением, для того, чтобы достичь максимальной силы адгезии. Указанные показатели адгезии будут достигнуты только после окончания связующего периода через 24 часа при температуре +23°C.

Сроки и условия хранения

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от + 10° до + 30° С. Срок годности при таких условиях хранения будет, как минимум, один год.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
ОТО_14012013 Версия 03

