ЛЕНТА ИЗ ВСПЕНЕННОГО ПОЛИЭТИЛЕНА 21389

Технические характеристики

Описание

21389 это двусторонняя монтажная лента из пенополиэтилена, которая предназначена для долговременного использования в режиме с большим сдвиговым усилием и значительной нагрузкой, даже в случае воздействия УФ-излучения, пластификатора и широкого диапазона температур.

Адгезив

- Модифицированный сшитый акриловый клей
- Склеивается при надавливании и обеспечивает прочное сцепление
- Отличные показатели функции сдвига

Крепёжный материал

- 0,80 мм вспененный полиэтилен
- Плотность: 100 кг/м³
- Чёрный цвет

Подложка

- Полиэтилен низкой плотности
- Легко расцепляется
- Красный цвет

Практическое применение

Авто
- Скрепляет наружные отделочные элементы и боковые профилированные детали кузова
- Эмблема и монтажный значок

Индустрия
- Знаки и обшивка
- Внутреннее и наружное применение

Технические данные

Адгезионная прочность	**29,4 Н/25 мм**
Динамический сдвиг	**6,5 кгс/см²**
Пределы эксплуатационной температуры	**от -30°C до +120°C**
Стойкость к воздействию растворителей	**Хорошая**
Стойкость к воздействию УФ-излучения	**Очень хорошая**
Влагонепроницаемость	**Хорошая**

Порядок применения

Температура: от +15°C и до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной величины адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 24ч при температуре +23°C

тем

Сроки и условия хранения

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от + 10° до + 30° С. Срок годности при таких условиях хранения будет, как минимум, один год.

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости о сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
OTO_05022014 Версия 02