

# ВЫСОКОПРОЧНАЯ АКРИЛОВАЯ ЛЕНТА 32041

## Технические характеристики

### Описание

Высокопрочная акриловая лента 32041 специально разработана для долговременного скрепления деталей внутреннего и наружного применения. Она может служить заменой заклёпочного соединения, запайки, нанесения жидких клеев и других способов постоянного скрепления. Подходит для материалов с различным типом плотности, таких, как металл, дерево, стекло и различные пластиковые поверхности.

### Адгезив

- Акрилат
- Тёмно-серый
- Плотность: 900 кг/м<sup>3</sup>
- Толщина: 1,10 мм

### Крепёжный материал

- Отсутствует

### Подложка

- Полиэтилен низкой плотности
- Красный цвет

### Практическое применение

#### Авто

- Скрепляет наружные отделочные элементы и боковые профилированные детали кузова
- Эмблема, значок, монтаж и крепления заднего обзора
- Балансировочные грузики

#### Индустрия

- Знаки и обшивка
- Внутреннее и наружное применение

### Технические данные

Склеивание	53,9 Н/25 мм
Прочность склеивания при динамическом сдвиге	8,2 кгс/см <sup>2</sup>
Температурная стойкость	от -30°C до +120°C
Стойкость к воздействию УФ-излучения	Хорошая

### Порядок применения

Температура: от +15°C и до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Лента должна наноситься с максимальным давлением, для того, чтобы достичь максимальной силы адгезии. Указанные показатели адгезии будут достигнуты только после окончания связующего периода через 24 часа при температуре +23°C.

### Сроки и условия хранения

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от + 10° до + 30° С. Срок годности при таких условиях хранения будет, как минимум, один год.

*Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведённые значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.*

Франкрейкстраат, 8  
9140 Темсе – Бельгия  
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64  
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com  
ОТО\_05022014 Версия 04

