

МАЛЯРНАЯ ЛЕНТА 72000

FINE LINE

Технические характеристики

Описание	Подложка данной эластичной ПВХ-плёнки обеспечивает хорошую стойкость к воздействию растворителей, отличное сглаживание и обретение нужной формы вместе с прикрытием острых углов. Система смешанного клея на основе каучука обеспечивает высокую термостойкость через прохождение циклов просушки с температурой до +155°C в течение 45 минут.	
Адгезив	<ul style="list-style-type: none">- Каучуковый клей- Склеивающийся при надавливании- Обеспечивающий хорошее склеивание	
Крепёжный материал	<ul style="list-style-type: none">- ПВХ-плёнка- Голубой цвет	
Подложка	<ul style="list-style-type: none">- Отсутствует	
Практическое применение	<p><u>Авто:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Маскирующая лента для комплектующих с высокой эксплуатационной температурой- Вторичный рынок автомобильных кузовов, узкая маскирующая лента <p><u>Промышленность:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Узкая маскировка- Наружное применение до 72 ч	
Технические данные	<p>Способность прилипать к поверхности стали</p> <p>Способность прилипать к поверхности стали (20min. dwell)</p> <p>Предел прочности при растяжении</p> <p>Относительное удлинение (при разрыве)</p> <p>Пределы эксплуатационной температуры</p> <p>Стойкость к воздействию растворителей</p>	<p>16,42 Н/100 мм</p> <p>26,3 Н/100 мм</p> <p>210 Н/100 мм</p> <p>100%</p> <p>от 0°C до +155°C</p> <p>Очень хорошая</p>
Порядок применения	Температура: от +15°C до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии, для того, чтобы достичь максимальной величины рабочего давления. Указанная величина рабочего давления будет достигнута только после окончания связующего периода в 24ч при температуре +23°C	
Сроки и условия хранения	Очищайте и просушивайте в хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от +10°C до +30°C. Срок годности при таких условиях хранения будет длиться, как минимум, один год.	

Приведённая выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведённые значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com
ОТС_27042004 Версия 02

