

ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 80000 ZIP FIX (КРЮЧОК)

ЛЕНТА-ЗАСТЕЖКА С КЛЕЕВЫМ СЛОЕМ 80001 ZIP FIX (ПЕТЛЯ)

Технические характеристики

Крепление крючок-петля характеризуется высоким пределом прочности на разрыв и предназначено для систем, которые необходимо часто открывать/закрывать. Данная самоклеющаяся липучка может быть закреплена к металлу, стеклу, дереву, керамике и многим видам пластика.

Описание

Адгезив

- Скрепление резины нанесением термоклея

Крепёжный материал

- Полиамид

Подложка

- Полиэтилен низкой плотности
- Прозрачный

Практическое применение

- Самоклеющиеся липучки для крепления комплектующих, аптечек, инструментов, одежды и т.д.

Технические данные

Техническая информация крючка

Материал	полиамид
Поверхность конструкции	ткань
Толщина	приблиз. 2,00 мм
Ширина ленты	20 мм

Техническая информация петли

Материал	полиамид
Поверхность конструкции	ткань
Толщина	приблиз. 2,50 мм
Ширина ленты	20 мм

Технические данные

Пределы эксплуатационной температуры	от -30°C до +100°C
Максимальный диапазон кратковременной температуры	+150°C
Толщина крепежа (комбинированная петля и крючок)	2,50 мм - 4,00 мм
Прочность на отрыв (комбинированная петля и крючок)	
- первоначальная	2,3 Н/см ²
- после 5000 раз открывания/закрывания	0,75 Н/см ²
Предел прочности при сдвиге (комбинированная петля и крючок)	
- первоначальная	10,0 Н/см ²
- после 5000 раз открывания/закрывания	3,5Н/см ²
Предел прочности на разрыв (комбинированная петля и крючок)	
- первоначальная	4,5 Н/см ²
- после 5000 раз открывания/закрывания	2,0 Н/см ²
Увеличение предела прочности на разрыв	
- среднее	35%
- максимальное	50%
Стойкость к воздействию УФ-излучения	Хорошая

Порядок применения

Температура: от +15°C до +30°C. Поверхность должна быть чистой, без пыли и жира. Контактный клей должен наноситься при максимальном нажатии в течении 30 секунд, для того, чтобы достичь максимальной адгезии. Указанная величина адгезии будет достигнута только после окончания связующего периода через 36ч при t +23°C.

Сроки и условия хранения

В сухом, чистом и хорошо проветриваемом помещении, предпочтительно при температуре от +10° до +30° С. Срок годности при таких условиях хранения будет, как минимум, один год.

Приведенная выше информация правомерна и достоверна, но пользователь должен сам удостовериться в производительности используемого материала. Приведенные значения являются средним показателем и не должны приравниваться к максимуму/минимуму для особых целей. Особенности параметров ленты не могут гарантировать качества до тех пор, пока не будет проведено полное тестирование. Клиент должен сам принять решение о пригодности в зависимости от сферы применения.

Франкрейкстраат, 8
9140 Темсе – Бельгия
Тел. : +32 (0)3 710 19 19 - Факс : +32 (0)3 711 34 64
info@optiontapespecialties.com - www.optiontapespecialties.com

