SOLAR SCREEN
SMART FILM SOLUTIONS

УГОЛЬ 65 С

ПЛЕНКИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
НЕМЕТАЛЛИЗИРОВАННЫЕ ПРЕМИУМ

УГОЛЬ 65 С

Автомобильная пленка Уголь 65 С придает эстетический вид и необычность любому автомобилю, обеспечивая среднюю защиту от посторонних взглядов.

Гарантия SOLAR SCREEN®
5 ГОД(Ы)

Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)

Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

152 см

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	39 %
Отражение наружного видимого света	7 %
Отражение интерьреного видимого света	7 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	34 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	28 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солненой энергии	6 %
Поглощение солнечной энергии	39 %
Пропускание солнечной энергии	55 %
Снижение бликов	60 %
g-значение	0.66
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
PET / PVC состав	PET
Толщина	25 µ
Цвет : ЧЕРНЫЙ	

СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	!
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✓
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✓
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	!
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	!
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м^2, свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
3. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
4. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0808 Sun Pose или 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку.