



BLACK PLUS 95 C

Благодаря дизайну, автомобильная пленка Black Plus 95 C сочетает приватность и эффективное отражение солнечного тепла.



Гарантия SOLAR SCREEN®
10 ГОД(Ы)



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

- ↔ **51 см**
- ↔ **76 см**
- ↔ **101 см**
- ↔ **152 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

Пропускание УФ	1 %
Пропускание видимого света	6 %
Отражение наружного видимого света	6 %
Отражение интерьреного видимого света	5 %
Общее количество отраженной солнечной энергии	49 %
Общее количество отраженной солнечной энергии 2*	41 %
Соотношение отражения/пропускания :	
Отражение солненной энергии	8 %
Поглощение солнечной энергии	42 %
Пропускание солнечной энергии	34 %
Снижение бликов	94 %
g-значение	-
u-значение	-
Затемняющий коэффициент	
Тип установки : Соотношение отражения/пропускания	
Длина намотки рулона	30,5 м
РЕТ / PVC состав	РЕТ
Толщина	40 м

Цвет : ЧЕРНЫЙ

СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Окрашенный полиэстр с оптическим искажением
- Соединяющий клеевой слой
- Полиэстр с высокими оптическими показателями с покрытием, отражающим инфракрасное излучение
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

Прозрачное одинарное стекло	✓
Тонированное одинарное стекло	✗
Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью	✗
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами	✗
Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью	✗
Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E	✗
STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗
STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами	✗

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0808 Sun Pose или 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клеекие материалы на пленку