



ALU 80 C

Alu 80 это пленка с высоким показателем снижения получаемого солнечного тепла, позволяющая, в то же время, проникновение большей части видимого спектра. Солнечные блики значительно снижаются, а эффект одностороннего зеркала обеспечивает приватность от посторонних взглядов, одновременно с этим, пленка придает экстерьеру здания современный вид.



Гарантия SOLAR SCREEN®
7 ГОД(Ы)



Пожароустойчивый рейтинг
M1



Условия хранения: от -5°C до +40°C
3 ГОД(Ы)



Соответствие REACH RoHS
ПОДТВЕРЖДЕНО

ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **122 см**

↔ **152 см**

↔ **183 см**

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (*на двойном стеклопакете 4-16-4)

| | |
|---------------------------------------------------|--------|
| Пропускание УФ | 1 % |
| Пропускание видимого света | 18 % |
| Отражение наружного видимого света | 60 % |
| Отражение интерьерного видимого света | 60 % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии | 79 % |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2* | 75 % |
| Соотношение отражения/пропускания : | |
| Отражение солнечной энергии | 55 % |
| Поглощение солнечной энергии | 33 % |
| Пропускание солнечной энергии | 12 % |
| Снижение бликов | 83 % |
| g-значение | 0.2 |
| u-значение | 5.1 |
| Затемняющий коэффициент | 0.22 |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания | |
| Длина намотки рулона | 30,5 м |
| РЕТ / PVC состав | РЕТ |
| Толщина | 50 μ |

Цвет : СЕРЕБРО

СОСТАВ

1. "Прочный" анти-царапный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
2. Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
3. Соединяющий клеевой слой
4. Полиэстр с высокими оптическими показателями
5. Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
6. Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



СОВЕТ ПО УСТАНОВКЕ

Установка на вертикальное стандартное остекление**

| | |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| Прозрачное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло | ✓ |
| Тонированное одинарное стекло с повышенной отражаемостью | ✓ |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ! |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами | ✗ |
| Стеклопакет с двумя тонированными стеклами с повышенной отражаемостью | ! |
| Стеклопакет с двумя прозрачными стеклами, заполненный газом, Low E | ! |
| STADIP EXT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ! |
| STADIP INT. стеклопакет с двумя прозрачными стеклами | ✗ |

✓ Да ! Осторожно ✗ Не рекомендуется

*Рекомендации даны для стеклянной поверхности, площадью до 2,5м², свяжитесь с нами для точных данных или для получения анализа возможности возникновения термального шока.

ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0808 Sun Pose или 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку