Гидроизоляционная пленка

Свойства и назначение:

BOTAMENT® DF 9 однокомпонентная, без растворителей, перекрывающая трещины гидроизоляционная пленка, используется для плоскостной бесшовной изоляции влажных помещений, которые будут впоследствии облицованы плиткой. Особенно это касается мест, где требуется влагоизоляция - например, в душевых, умывальных, туалетах, прачечных.
BOTAMENT® DF 9 предохраняет основания, которые не переносят влажность (например, гипсокартон, гипсовую штукатурку).
Для наклеивания облицовочной плитки и мощения на BOTAMENT® DF 9 рекомендуем использовать клеи
(например BOTAMENT® M 21 и M 29), которые обеспечивают отличное соединение.
BOTAMENT® DF 9 подходит ко всем минеральным строительным материалам как бетон, штукатурка, обмазка, кладка, а также к материалам, содержащим гипс (гипсокартон, гипсовая штукатурка) и площади с отапливаемыми полами.
Нельзя использовать в качестве оснований дерево.

Однокомпонентные полимерные дисперсии допускаются для использования только при классах нагрузки A1 (стены во влажных помещениях).

BOTAMENT® DF 9 не рекомендуется использовать для изоляции конструкций, находящихся под постоянной нагрузкой воды, например бассейнов. Для таких конструкций рекомендуем использовать специальную гидроизоляцию BOTAMENT® MD 28.

Подготовка поверхности основания:

Поверхность основания должна быть сухой, прочной, чистой, без обледенения, жира, следов цемента, краски, разделительных веществ и строительного мусора.
На поверхности основания не должно быть частиц битумных покрытий.
Основание, на которое будет наклеена облицовочная плитка, должно быть выровнено в вертикальном и горизонтальном положении.
На пористые, запыленные и несвязанные основания наносится грунтовое покрытие BOTAMENT® D 11.
Трещины в основании следует заделать BOTAMENT® A 60.

Пористые поверхности или места с усадочными раковинами рекомендуем предварительно заполнить клеем, например BOTAMENT® M 21.

Применение:

После тщательного перемешивания BOTAMENT® DF 9 наносят при помощи кисти или валика прямо из емкости.
При нормальной нагрузке рекомендуем нанести два слоя покрытия BOTAMENT® DF 9.
Толщина высохшего слоя должна составлять минимально 0,5 мм. Для этого толщина свежего слоя должна быть 1,0 мм. При большой нагрузке наносить BOTAMENT® DF 9 в три слоя. Между нанесением отдельных слоев необходимо соблюдать технологические интервалы в 4 часа. Через 12 часов после нанесения последнего слоя BOTAMENT® DF 9 начинать наклеивать керамическую плитку. В углы, соединения частей или швы расширения необходимо положить изоляционные ленты
BOTAMENT® SB 78 или
BOTAMENT® AB 78 на слой
BOTAMENT® DF 9.

До высыхания необходимо предохранять BOTAMENT® DF 9 от воздействия влаги и мороза.

С BOTAMENT® DF 9 нельзя работать при температуре ниже +8 °C.

BOTAMENT® DF 9

- Без растворителя
- Высоко эластичный
- Прошел испытания на соответствие классам нагрузки A0 и A
- Водонепроницаемая, открыта для диффузии
- Для внутренних работ
- Для влажных помещений
- Низкий уровень эмиссии вредный веществ
- Наносится роликом (R) или шпателем (S)

BOTAMENT®
SYSTEMBAUSTOFFE

BOTAMENT® DF 9

Гидроизоляционная пленка

Базовый материал:
синтетическая дисперсия

Цвет:
серый

Плотность:
1,45 кг/л

Растворитель:
нет

Величина pH:
10

Температура обработки:
+8°C до +30 °C

Период между нанесениями слоев:
ок. 4 часа

Период между последним нанесением и укладкой плиток:
12 часов

Моющие средства:
в свежем состоянии – вода
после затвердения - растворитель

Указания:

Все приведенные интервалы времени привязаны к температуре +23 °C и относительной влажности воздуха 50%. Более высокая температура ускоряет время обработки и процесс засыхания, и наоборот.

Следуйте указаниям паспортов безопасности материалов, используемых с BOTAMENT® DF 9.

Данный продукт может использоваться только с указанными в описании добавками.
По требованию может быть предоставлен паспорт безопасности.

Для достижения оптимального результата рекомендуется пробное нанесение материала.

Расход:

ок. 1,2 кг/м²/мм на одно покрытие

Упаковка:

Для нанесения шпателем:

3 кг пластиковое ведро
12 кг пластиковое ведро

Для нанесения роликом:

3 кг пластиковое ведро
12 кг пластиковое ведро
21 кг пластиковое ведро

Хранение:

хранить от мороза, в сухом месте.

Срок хранения не менее 12 месяцев в закрытой заводской упаковке

ООО «Ботамент»
197373, Санкт-Петербург,
пр. Авиаконструкторов, д. 35, корп. 4
Тел./Факс: (812) 331 02 71
www.botament.ru

Внимание: Информация, представленная в данной технической карте, основана на нашем опыте и знаниях, однако не является обязательной. Все инструкции необходимо адаптировать под индивидуальность проекта, цели применения и специфические особенности местности. Основываясь на этом, мы несём ответственность за точность предоставленной информации в рамках действующих условий продажи, поставки и оплаты. Предоставленные нашими сотрудниками рекомендации, которые отличаются от тех, которые приведены в данной технической карте, являются обязательными для нас только в случае их письменного подтверждения. В любом случае, необходимо соблюдать общепринятые технические правила.