

BINDO 7



Матовая краска для потолка и стен

- Не содержащая растворителя латексная краска для внутренних работ
- Краска не стекает и обладает хорошей укрывистостью
- Колеруется в широкой цветовой гамме

Свойства изделия

Легкая в нанесении и обладающая хорошей укрывистостью краска для внутренних работ. Краска не стекает и быстро сохнет, окрашенную поверхность можно мыть (класс 2 устойчивости к мокрому истиранию). Продукт не содержит органических растворителей, практически без запаха. Колеруется в широкой цветовой гамме. Краска отвечает требованиям экомаркировки Европейского союза.

Сфера использования

Изделие предназначено для окрашивания стен и потолков в гостиных и спальнях, в офисах и общественных помещениях.

Базовая поверхность

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной легкобетонной и кирпичной поверхности, гипсовых плит, ДВП и ДСП и стекловолоконистых обоев.

Подготовка поверхности

Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, грязи и жира. Для очистки поверхности использовать тепловатую или теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – также чистящее средство Cleaner. Старую отошедшую краску и слабо связанные слои поверхности удалить до прочного основания. Окрашенную масляной или алкидной краской поверхность оциновать для лучшего прилипания шлифовальной шкуркой. Отверстия и трещины на поверхности заполнить подходящей шпаклевкой из ассортимента Sadolin. Зашпаклеванную поверхность отшлифовать до гладкости. Удалить шлифовальную пыль.

Грунтование

Пористую, например, зашпаклеванную или ранее не окрашенную поверхность загрунтовать 1 слоем краски Stopgrund, Start Latex или Bindo 7. При необходимости разбавить краску чистой водой (до 10 % объема).

Покрытую алкидной или масляной краской поверхность, промышленно залакированную или окрашенную поверхность, а также предварительно необработанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты загрунтовать краской Bindo Base. Грунтовочная краска улучшит прилипание между покрывной краской и базовой поверхностью и снизит расход покрывной краски.

Для достижения соответствующей требованиям укрывистости при интенсивных тонах (красный, желтый, оранжевый) рекомендуется колеровать грунтовочную краску в максимально приближенный к покрывной краске тон.

Окончательная отделка

Окончательную отделку поверхности выполнить краской Bindo 7. Ранее не отделанную поверхность окрасить в 2 слоя, предварительно загрунтованную или окрашенную поверхность – в 1–2 слоя.

Краска Bindo 7 готова к использованию. Перед использованием краску тщательно перемешать. Для первого слоя краску можно при необходимости разбавить чистой водой (до 10 % объема), финишный слой нанести неразбавленной краской.

Очистка поверхности

Окончательной прочности пленка латексной краски достигает при обычных условиях в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому до истечения этого срока следует избегать интенсивной очистки поверхности.

Для очистки загрязненной поверхности использовать чистую воду, при необходимости нейтральные чистящие средства. Не использовать чистящие средства с органическими растворителями. Для очистки поверхности пользоваться мягкой губкой или тряпкой; избегать использования щетки с жесткой щетиной.



Технические свойства

Сфера использования	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	сополимерная дисперсия
Степень глянца (Gardner, 60°)	матовый, 7
Устойчивость к мокрому истиранию ISO 11998 (28 об., 200 циклов)	класс 2 (8 μm)
Устойчивость к мокрому истиранию DIN 53778 (7 об.)	устойчивый к истиранию (более 5000 циклов)
RYL 2001 класс нагрузки	класс 3 (RL 3)
Укрывистость	8–10 м ² /л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	сухой от пыли через 1 час, можно перекрашивать через 1–2 часа
Разбавитель	вода
Колерование	система колерования Acomix, базовые тона BW, BM, BC
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Очистка рабочих инструментов	водой сразу после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом прохладном месте (выше +5 °C)
Упаковка	1 л / 2,5 л / 5 л / 10 л / 20 л

Рекомендации по окрашиванию

Требуемая температура воздуха и поверхности при окрашивании +10...25 °C (рекомендуется +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40...80 % (рекомендуется 65 %). Температура выше или ниже разрешенной или сквозняк во время окрашивания могут стать причиной некачественной пленки краски.

Между слоями дать окрашенной поверхности хорошо высохнуть. Большие поверхности окрашивать без перерывов; прерываться можно только в углах. При работе захватывать много краски, чтобы поверхность дольше оставалась мокрой и обрабатываемой.

Окрашивать потолки в направлении падения света, то есть, выравнивающую протяжку выполнять в направлении от окна. При окрашивании стен краску вначале наносить крест-накрест, а затем выровнять поверхность валиком движениями вверх-вниз. Последнюю протяжку валиком в каждом клине окрашивания выполнять по всей поверхности стены в одном и том же направлении.

Безопасность труда

Работать в хорошо проветриваемом помещении. Избегать попадания химикатов на кожу и в глаза. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

Защита окружающей среды и обращение с отходами

По окончании работ плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочих инструментов удалить излишнюю краску. Не выливать изделие в канализацию или водоемы. Жидкие остатки краски доставить в пункт сбора опасных отходов, в обработку отходов направлять только полностью опустошенные емкости.

Производитель

Akzo Nobel, Швеция.

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.