

BINDO 10

Устойчивая к мытью краска для стен

- Обладает очень хорошей укрывистостью
- Легко наносится на поверхность и обрабатывается
- Обладает высокой устойчивостью к мытью – класс мокрого трения 1 (ISO 11998)



Свойства изделия

Матовая, обладающая хорошей устойчивостью к мытью краска для внутренних стен. Продукт легко наносится на поверхность, хорошо разравнивается и быстро сохнет. Окрашенная поверхность обладает высокой устойчивостью к мытью, что упрощает чистку поверхности в ходе эксплуатации. Не содержит органических растворителей, практически без запаха и колеруется в широкой гамме цветов.

Сфера использования

Продукт предназначен для окрашивания стен в сухих помещениях. Например, в жилых, спальных и детских комнатах, на кухнях, в прихожих, на лестничных клетках, в офисах и таких требующих частого мытья общественных помещениях, как школы, детские сады, магазины, гостиницы, рестораны.



Базовая поверхность

Подходит для окрашивания новой и ранее окрашенной оштукатуренной, бетонной легкобетонной и кирпичной поверхности, гипсовых плит, ДВП и ДСП и стекловолокнистых обоев.



Подготовка поверхности

Базовая поверхность должна быть сухой и очищенной от пыли, загрязнений и жира. Для очистки поверхности использовать тепловатую или теплую воду, для очистки сильно загрязненной поверхности – также и чистящее средство Cleaner. Удалить старую отслоившуюся краску, и слабо связанные слои на поверхности очистить до прочного основания. Для достижения лучшего прилипания ранее покрытую масляной или алкидной краской поверхность ошкурить шлифовальной бумагой. Имеющиеся на поверхности отверстия и щели заполнить подходящей шпаклевкой из ассортимента продукции Sadolin. Зашпаклеванную поверхность ошлифовать до гладкости, удалить шлифовальную пыль.



Грунтование

Пористую, например, зашпаклеванную или ранее не окрашенную поверхность засушивать 1 слоем краски Stopgrund, Start Latex или Bindo 10. При необходимости разбавить краску чистой водой (до 10 % объема).



Покрытую алкидной или масляной краской поверхность, промышленно залакированную или окрашенную поверхность, а также предварительно необработанные древесноволокнистые и древесностружечные плиты засушивать краской Bindo Base. Грунтовочная краска улучшит прилипание между покрывной краской и базовой поверхностью и снизит расход покрывной краски.



Финишная отделка

Финишную отделку поверхности выполнить краской Bindo 10. Ранее неотделанную поверхность окрасить в 2 слоя, предварительно засушиванную или ранее окрашенную поверхность – в 1–2 слоя.



Краска Bindo 10 готова к использованию. Перед использованием краску тщательно перемешать. Первый слой при необходимости можно разбавить чистой водой (до 10 % от объема), финишный слой наносить на поверхность в неразбавленном виде.



Очистка поверхности

При обычных условиях пленка латексной краски достигает окончательной прочности в течение 3–4 недель после окрашивания, поэтому следует избегать интенсивной очистки окрашенной поверхности до истечения указанного срока.



Для очистки загрязненной поверхности использовать чистую воду, при необходимости также и нейтральные чистящие средства. Не применять чистящие вещества, содержащие органические растворители. Для очистки поверхности пользоваться мягкой губкой или тряпкой; избегать использования щетки с жесткой щетиной.



Технические характеристики

Сфера применения	сухие помещения при внутренних работах
Связующее вещество	акриловая сополимерная дисперсия
Степень глянца (Gardner, 60°)	матовая
Устойчивость к мокрому истиранию (ISO 11998) (28 об., 200 циклов)	класс 1 (< 5 μm)
Класс нагрузки RYL 2012	RL 03 Большая нагрузка и высокие требования при внутренних работах в сухих помещениях RL 04 Особенно большая нагрузка и высокие требования при внутренних работах в сухих помещениях
Укрывистость	10 м²/л в зависимости от впитывающей способности поверхности
Время высыхания (23 °C, RH 65 %)	сухой от пыли через 1 час, можно перекрашивать через 1–2 часа
Разбавитель	вода
Колерование	система колерования Acomix, базовая тона BW и BC
Рабочие инструменты	кисть, валик, распылитель
Очистка рабочих инструментов	водой, сразу же после использования
Хранение	хранить в закрытой таре в сухом и прохладном месте (выше +5 °C)
Упаковка	2,5 л / 10 л / 20 л

Рекомендации по окрашиванию

Требуемая температура воздуха и поверхности во время окрашивания +10...+25 °C (рекомендуемая температура +18±2 °C), относительная влажность воздуха 40..80 % (рекомендуемая 65 %). Более высокая или более низкая, чем допустимая температура или сквозняк во время окрашивания могут обусловить образование некачественной красочной пленки.

Между нанесением слоев дать окрашенной поверхности высохнуть в соответствии с требованиями. Большие поверхности окрашивать без перерывов; перерывы можно делать только в углах. При работе использовать большое количество краски, что позволит окрашенной поверхности дольше оставаться влажной и продлит время ее обработки.

При окрашивании стен краску наносить на поверхность сначала в поперечном направлении, а затем выровнять поверхность движениями валика вверх-вниз. Каждое последнее движение валика по полосе краски выполнить по всей высоте стены в одном направлении.

Безопасность труда

Работать в хорошо вентилируемом помещении. Избегать попадания химиката на кожу и в глаза. При проглатывании химиката незамедлительно обратиться к врачу и показать ему упаковку или этикетку. Хранить в недоступном для детей месте.

**Охрана окружающей среды
и обращение с отходами**

По окончании работы плотно закрыть емкость с краской. Перед очисткой рабочего инструмента удалить излишки краски. Не сливать продукт в канализацию или в водоемы. Жидкие остатки краски доставлять в место сбора вредных веществ, и лишь полностью пустые емкости направлять на предприятие по обращению с отходами.

Производитель

Akzo Nobel, Швеция.

Представитель

ООО «Акзо Нобель Холдинг Украина»

Указанные в описании продукции данные получены в лабораторных условиях и поэтому могут варьироваться в зависимости от метода нанесения на поверхность, климатических условий и т.д. Представленную информацию можно использовать как инструкцию при выборе изделия и рабочих приемов. Представитель не отвечает за ущербы, вызванные игнорированием указанного в инструкции по использованию или использованием изделия не по назначению. Для получения дополнительной информации обращаться к представителю. Представитель оставляет за собой право вносить изменения в указанные данные без предварительного информирования об этом.