

SYNTEKO SEALER

1601



Synteko SEALER – однокомпонентный базовый лак на водной основе, используемый перед нанесением лаков Synteko на водной основе. SEALER может использоваться на большинстве пород древесины, в том числе и на необработанной пробке.

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ: для нанесения стальным шпателем

СВОЙСТВА ИЗДЕЛИЯ:

- быстро сохнет
- уменьшает зернистость и изменение цвета
- исключает образование следов перехлеста
- промежуточная шлифовка не требуется
- грунтует древесину с очень низким подъемом волокон
- имеет незначительный запах
- удобный для пользователя
- не желтеет
- готов к применению

РАСХОД:

- 20-30 м²/л, в зависимости от инструментов и породы древесины

РАБОЧИЕ ИНСТРУМЕНТЫ:

- гибкий шпатель из нержавеющей стали шириной 250–300 мм
- очистите инструменты водой сразу после окончания работ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СВЯЗУЮЩЕЕ ВЕЩЕСТВО	водная полиуретановая / акриловая дисперсия
СОДЕРЖАНИЕ СУХОГО ВЕЩЕСТВА	прибл. 30 % (ISO 3251)
Ph	прибл. 7,0
ВЯЗКОСТЬ	прибл. 120 сек. (ISO 2431)
ПЛОТНОСТЬ	прибл. 1035 кг/м ³ (ISO 2811-1)
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ при 23 °C / 50 % RH:	15–20 минут для древесины
ХРАНЕНИЕ	Хранить при температуре +10...+30 °C
СРОК ХРАНЕНИЯ	12 месяцев в невскрытой упаковке с даты производства (см. на упаковке)
УПАКОВКА	5 л, 10 л

ВНИМАНИЕ!

- Лаки на водной основе нельзя покрывать лаками на основе растворителя.
- Ранее химически обработанную или механически прессованную древесину нельзя покрывать лаками на водной основе.
- Маслянистые и смолистые породы дерева, например, тик, необходимо лакировать сразу же после шлифования.
- Покрытые морилкой полы не требуют предварительного грунтования, их можно сразу же покрывать лаками на водной основе.
- НЕ используйте клейкую ленту на полах, отделанных лаками на водной основе.
- Все лаки перед использованием необходимо тщательно взболтать. Делайте это до очистки полов пылесосом, чтобы воздух, попавший в лак в процессе взбалтывания, мог улечься до начала лакирования.
- В течение одного дня не рекомендуется наносить более двух слоев (грунтовка + финишный лак).
- По возможности избегайте работы под прямыми солнечными лучами, при слишком высоких или низких температурах и повышенной влажности.
- Во время нанесения финишный лак должен быть комнатной температуры. Слишком холодный финишный лак более тягуч и хуже пропускает воздух, что может быть причиной возникновения разводов при работе кистью и остаточных пузырьков воздуха, затвердевших после высыхания. Температура лака поднимается от 0 °C до 20 °C примерно за семь часов.

ВО ВРЕМЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- Во время работы температура грунтовочного лака должна быть около 23 °C.
- Температура пола: +15 ...+25 °C
- Влажность пола: 5 –15 %
- Относительная влажность воздуха: 50–60 % RH.

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОЛА

- Пол можно начинать осторожно эксплуатировать через 24 часа после нанесения последнего финишного слоя.
- Мебель можно ставить через 24 часа.
- Ковры можно стелить на пол по истечении 1-й недели.
- Не мойте пол водой и чистящими средствами в течение первого месяца.
- Приклейте к ножкам стульев и столов кусочки войлока во избежание появления на полу царапин.
- Не покрывайте лакированную поверхность непористыми материалами покрытия.

SYNTEKO SEALER

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ



ПОДГОТОВКА НЕОБРАБОТАННЫХ ПОЛОВ ИЛИ ПОЛОВ СО СТАРЫМ ПОКРЫТИЕМ, КОТОРОЕ НЕОБХОДИМО УДАЛИТЬ

1. ШЛИФОВАНИЕ

- Удалить с древесины старый лак и загрязнения методом шлифования. Первое шлифование выполнить грубой шлифовальной шкуркой и с сильным давлением.
- Ошлифовать пол до максимально возможной гладкости. Возможные неровности пола следует ошлифовать отдельно.
- Окончательная шлифовка производится с помощью шлифовальной бумаги зернистостью 120–150 или с помощью сетки, и с минимальным давлением. Слишком сильное давление при шлифовании может вызвать продавливание мягкой древесины. Если влага из лака впитывается в такую древесину, то происходит поднятие волокон, древесина разбухает до первоначального объема и вызывает вздутие пола.
- Пропылесосьте и протрите пол перед лакированием. Не забывайте о пыли на плинтусах, батареях, подоконниках и т.д.

2. ГРУНТОВАНИЕ

- Нанесение шпателем уменьшает поднятие древесных волокон и сокращает время высыхания.
- Рекомендуется использование обычного шпателя из нержавеющей стали.
- Три нанесенных шпателем слоя соответствуют одному слою, нанесенному валиком.
- Не позволяйте пузырям оставаться на поверхности. Если продукт пролился на пол, немедленно распределите его по поверхности, чтобы древесина не впитала лишнее количество влаги.
- Все волокна, поднявшиеся после нанесения первого слоя, срезаются и удаляются при нанесении второго слоя при помощи шпателя.
- Наносите лак тонким ровным слоем, используя шпатель из нержавеющей стали с двумя острыми краями.
- Наносите лак как можно быстрее.
- Второй слой можно наносить сразу же после нанесения первого слоя.
- Перед нанесением третьего слоя дайте поверхности высохнуть до приобретения равномерного цвета.
- Обычное время высыхания 10 – 15 минут, в зависимости от температуры и относительной влажности воздуха.

3. НАНЕСЕНИЕ ФИНИШНОГО ПОКРЫТИЯ

- Всегда читайте информацию по каждому продукту, прежде чем приступить к работе.
- Обработать поверхность непрерывными спокойными движениями с помощью аппликатора или валика, избегая попадания воздуха в слой лака.
- Особое внимание уделить обработке углов и иных мест, где может скопиться излишний лак. В таких местах следует использовать маленькую кисть.
- Если относительная влажность воздуха высокая, а температура низкая, то следует уменьшить количество лака. Если относительная влажность воздуха низкая, а температура высокая, следует увеличить количество лака.
- Избегать воздействия прямых солнечных лучей, чтобы лак не сох слишком быстро.
- После лакирования пола держать двери открытыми. Избегать сквозняков. Для высыхания лака достаточно нормального воздухообмена.
- Чтобы лак мог хорошо высохнуть и затвердеть, не рекомендуется наносить в течение одного дня более двух слоев (грунт и/или лак).
- Если пол сох больше 24 часов, то необходимо выполнить промежуточное шлифование.

ЛАКИ SYNTEKO НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ УХОД И СОДЕРЖАНИЕ В ПОРЯДКЕ



Поверхность, обработанную лаками Synteko, легко содержать в чистоте. Для поддержания пола в порядке достаточно регулярно убирать пыль пылесосом или чистить его влажной тряпкой, используя чистящее средство **Synteko SUPER CLEAN 1697**. Следы загрязнения сразу же удалить средством **Synteko REMOVER 1692** или минеральным спиртом. Избегайте использования царапающих щеток или сильнодействующих чистящих средств.

В местах с высокой эксплуатационной нагрузкой для периодического ухода используйте **Synteko NEWSHINE 1696**. Synteko NEWSHINE оставляет на полу защитный слой, а также удаляет легкие царапины. Следы резиновых подошв, а также крема для обуви, губной помады, чернил и пр. удаляются уайт-спиритом.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ СРЕДСТВОМ SUPER CLEAN 1697?

1. Очистить пол с помощью пылесоса или швабры.
2. Подготовить раствор SUPER CLEAN следующим образом:
 - Обычная чистка: 1 часть SUPER CLEAN на 50 частей воды
 - Тщательная уборка: 2–3 части SUPER CLEAN на 50 частей воды
3. Сначала налейте в ведро воды и затем добавьте чистящее средство. Никогда не выливайте водный раствор чистящего средства прямо на пол.
4. Окуните мягкую тряпку или швабру в раствор и тщательно выжмите перед чисткой пола.

Synteko SUPER CLEAN предназначен для чистки влажной шваброй или использования в комбинированных машинах.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ СРЕДСТВО NEWSHINE 1696?

1. Перед нанесением средства NEWSHINE убедитесь, что пол чистый.
2. Подметите пол щеткой, вымойте шваброй или очистите пылесосом.
3. Старые следы мыла, жира, полировки и пр. следует вымыть водой или средством Synteko REMOVER.
4. Нанести средство NEWSHINE на пол тонким равномерным слоем влажной шваброй или неворсистой тряпкой.
5. Дайте полу высохнуть прикл. 30 минут перед тем, как начнете пользоваться полом.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ REMOVER 1692?

1. Для удаления всевозможных загрязнений очистить пол пылесосом или шваброй.
2. Приготовить раствор с издеием REMOVER следующим образом:
 - Для обычной чистки: ½ – 1 часть средства REMOVER на 100 частей воды
 - Для тщательной уборки: 2–3 части средства REMOVER на 100 частей воды
3. Окуните тряпку в раствор, не выливайте раствор прямо на пол.
4. Погрузите швабру в раствор, дайте раствору подействовать в течение нескольких минут и выжмите швабру досуха.
5. Если вы планируете шлифовать пол и снова его отделывать, рекомендуем дополнительно очистить его водным раствором уксуса (1 часть уксуса и 9 частей воды).
6. Перед шлифованием и нанесением нового слоя отделки пол должен быть абсолютно сухим.

БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА

ТОЛЬКО ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ! Паспорт безопасности предоставляется по требованию. Технические данные можно также получить на сайте www.synteko.ru.com. приведены лишь выдержки из важнейшей информации.

Хранить в недоступном для детей месте. В случае попадания внутрь необходимо немедленно обратиться к врачу и показать данную емкость или этикетку. Избегать попадания в глаза, на кожу или на одежду. Обратиться в ТОКСИКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР или к врачу-специалисту/терапевту в случае плохого самочувствия. Утилизировать содержимое и контейнер в соответствии с местными, региональными, государственными и международными правилами. Содержит 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one и смесь 5-chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one [EC no. 247-500-7] и 2-methyl-2H-isothiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1). Возможны аллергические реакции. Предельные значения ЕС для данного продукта (кат. A/i): 140 г/л (2007)/140 г/л (2010) Максимальное содержание летучих органических соединений в данном продукте 87 г/л.

Данная информация основана на испытаниях и длительном практическом опыте и предназначена для того, чтобы помочь пользователю найти самый подходящий продукт и прием работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не можем нести ответственность за результаты работы. Наша ответственность охватывает только те случаи физических травм и имущественного ущерба, относительно которых имеются подтвержденные сведения о том, что они возникли вследствие недостатка или дефекта того или иного произведенного нами продукта.