



AkzoNobel

3895

CASCO XTREMFIX



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Экстремально сильный и эластичный монтажный клей на основе SMP (модифицированный полимер), обладающий мгновенной адгезией до 200 кг/м² по вертикали и до 1000 кг/м² по горизонтали. Предназначен для склеивания алюминия, меди, свинца, цинка и др. металлов; бетона, натурального камня, зеркал, стекла, гипсокартонных плит, поликарбоната, полистирола, полиуретана, ПВХ, полиэстера, пластмасс, эмали, керамики, древесины и других строительных материалов. Подходит для установки каменных плит на потолок или стены, мрамора и гранита. Подходит для монтажа тяжелых предметов без дополнительной фиксации. Клей для металлоконструкций в автомобильной, морской, транспортной и сталелитейной промышленности. Может использоваться под водой. Для использования внутри и снаружи помещений.

СВОЙСТВА ПРОДУКТА:

Затвердевает под воздействием влаги. Мгновенно склеивает до 200 кг/м² по вертикали и до 1000 кг/м² по горизонтали. После затвердевания до 5000 кг/м². Образует эластичное, заполняющее и прочное клеевое соединение. Обладает высокой химической устойчивостью и долговечностью. Устойчив к воздействию разных температурных условий, влаги и воды. Отличная адгезия к большинству строительных материалов без предварительной грунтовки. Не портит натуральный камень. Не вызывает коррозии металлов. Может перекрашиваться. Не даёт усадки, выдерживает вибрации. Почти без запаха. Не содержит изоцианаты, фталаты, растворители и силикон.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ:

Основа	SMP-полимер
Цвет	Белый
Состояние	Тиксотропная паста
Сухие вещества	Примерно 100%
Плотность	1,57 г/см ³



AkzoNobel

Термостойкость	-40°C до +100°C
Твёрдость	55 по ШОРу А
Предел прочности при растяжении	2,2 МПа (DIN53505)
Предельное удлинение	250% (DIN53504)
Точка воспламенения	227°C

УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ:

Рабочая температура	+5°C до +40°C
Время использования	Примерно 10 минут при +20°C
Рабочие средства	Рекомендуется пистолет для силикона Casco ProGun P160 или другое аналогичное рабочее средство.
Время высыхания	3 мм в течение примерно 24 часов
Упаковка	290 мл.
Срок хранения	12 месяцев в закрытой упаковке. Хранить в прохладном и сухом месте при температуре от +5°C до +25°C. Морозоустойчив при транспортировке до -15°C.

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

1. Перед использованием монтажного клея убедитесь, что поверхность достаточно сухая, чистая, без масел, обезжиренная и твёрдая. В некоторых случаях для достижения чистого и гладкого основания требуется предварительно очистить стальной щеткой, отшлифовать или обработать поверхность растворителем.
2. Отрежьте наконечник картриджа и установите V-образный аппликатор. Клей, находящийся в картридже, наносится на поверхность с помощью пистолета для силикона Casco ProGun P160 или другого аналогичного рабочего средства.
3. При нанесении клея на поверхность убедитесь, что V-образный аппликатор под углом 90°. Плотно прижмите наконечник к поверхности. Наносите клей так, чтобы полосы оставляли четкую V-образную форму. Клей наносится интервалами в 5 см. Неровные поверхности требуют большего количества клея. При использовании эластичных клеев всегда трудно обеспечить хорошую адгезию к пористым поверхностям. Если поверхность слабая, может понадобиться предварительная грунтовка. Рекомендуется протестировать адгезию перед использованием продукта.
4. Соедините склеиваемые поверхности в течение 10 минут.
5. Время окончательного высыхания зависит от склеиваемых материалов и толщины клеевого слоя.

В большинстве случаев XtremFix может использоваться без предварительной грунтовки на различных поверхностях, например, глазированные поверхности, эмаль, анодированный алюминий, окрашенная древесина и некоторые пластмассы.
Затвердевает под воздействием влаги- в случае необходимости обеспечьте дополнительный доступ влаги в клеевое соединение.

Ограничения

Не рекомендуется использовать на поверхностях из полиэтилена, полипропилена, тефлона, воска, неопрена и битума. Рекомендуется протестировать адгезию перед использованием продукта.
Не рекомендуется использовать в местах, постоянно подверженных воздействию воды.



AkzoNobel

Не подходит для герметизации швов.

Может произойти незначительное обесцвечивание (в более светлые тона).

Очистка

При работе с клеем следует соблюдать чистоту, работать аккуратно, избегать попадания на кожу и в глаза.

Руки: при контакте с кожей очистить до высыхания клея. Промыть водой с мылом.

Материал: рабочие инструменты очистить сухой тканью сразу после использования. Засохший клей удаляется механическим способом.

БЕЗОПАСНОСТЬ:

Содержит диоктил-оловобис(ацетилацетонат), N-(3-(триметоксисилил)пропил)этилендиамин, N-[3-(диметоксиметилсилил)пропил]этилендиамин. Может вызвать аллергическую реакцию. Не принимать внутрь. При проглатывании обратиться к врачу. Избегать контакта с глазами и кожей. Тщательно промыть кожу водой с мылом. Хранить в недоступном для детей месте.

Дополнительная информация о здравоохранении и безопасности находится в паспорте безопасности продукта.



Наша информация основывается на лабораторных испытаниях и практическом опыте, поэтому может рассматриваться в качестве руководства в вопросах выбора продукции и метода работы. Поскольку условия работы пользователей находятся вне сферы нашего контроля, мы не несем никакой ответственности за результаты. Наша ответственность относится только к случаям травм и порчи имущества, причиной которых действительно являются недостатки и дефекты в каких-либо произведенных нами изделиях.