

<b>Тип</b>	Абсолютно матовая акрилатная краска особо стойкая к мытью
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Имеет высокую адгезию и легко распределяется по поверхности, обеспечивая небольшой расход при сохранении высокой укрывистости.</li> <li>• Образует гладкую поверхность с приятным бархатным блеском.</li> <li>• Тонкослойная.</li> <li>• Подходит для окрашивания структурных поверхностей и обоев разных типов.</li> <li>• Содержит добавки, которые способствуют легкому удалению загрязнений.</li> <li>• Окончательную стойкость к мытью покрытие приобретает через 3-4 недели.</li> <li>• Паропроницаемая.</li> <li>• Без растворителей.</li> </ul> <p>Предельно допустимое содержание ЛОС для продукта (подгруппа A/a) ≤30g/L. Максимальное содержание ЛОС в продукте &lt;3g/L.</p>
<b>Область применения</b>	<p>Для потолков и стен в помещениях с нормальной влажностью и высокими эксплуатационными требованиями, а также там, где требуется многократная влажная уборка: жилые и офисные помещения, кухни, коридоры, фойе, места общественного пользования, лестничные клетки и тому подобное.</p> <p><b>Типы поверхностей для нанесения.</b> Применяется по новым или ранее окрашенным водно-дисперсионными или масляными красками основам: бетону, газобетону, силикатному кирпичу, зашпаклеванному или оштукатуренным поверхностям, ДВП и ДСП, а также гипсокартону. Отлично подходит для окраски структурных поверхностей, а также рельефных, тисненых и стекловолкнистых обоев.</p>
<b>ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА</b>	
<b>Расход на 1 слой, м<sup>2</sup>/л</b>	7-12 м <sup>2</sup> /л на один слой. Расход краски зависит от типа и подготовки поверхности.
<b>Состав</b>	Сополимерная акриловая дисперсия, опалесцентные полимеры, пигменты, наполнители, вода, добавки.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Способ нанесения</b>	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,017" – 0,021". Допускается разбавлять до 10% по объему.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности 65%</b>	От пыли – 30 минут. Следующий слой можно наносить через 2 часа. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
<b>Степень блеска по DIN EN 13300</b>	Глубоко матовый (блеск 2).
<b>Цвет</b>	Белый, тонируется по каталогам NCS, RAL, PANTONE.
<b>Базис колеровки</b>	А (белый – полная дозировка), С (прозрачный).
<b>Стойкость к мытью по DIN EN 13300</b>	Образует покрытие устойчивое к многократному мытью ( <b>1 класс устойчивости к мокрому истиранию более 10 000 истираний</b> ).
<b>Химстойкость</b>	Выдерживает периодическую очистку с использованием моющих и дезинфицирующих средств, а также некоторых растворителей (спирт, уайт-спирит).
<b>Хранение</b>	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
<b>Тара</b>	0,9л, 2,7л, 9л.

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>Условия при окраске</b>	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%.
<b>Предварительная подготовка</b>	<p><b>Неокрашенная поверхность:</b> Очистить поверхность от грязи и пыли. При необходимости выровнять поверхность готовой к применению акриловой шпатлевкой <b>Vasco acryl FINISH</b>, высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Непрочные, осыпающиеся, мелящие основания, а также основания с неоднородной впитывающей способностью укрепить грунтовкой акриловой <b>Vasco Deep Grunt</b> в соответствии с инструкцией по применению. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца.</p> <p><b>Ранее окрашенная поверхность:</b> Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия. Поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
<b>Окраска</b>	<p><b>Неокрашенная поверхность:</b> Краску тщательно перемешать перед применением. Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При окраске обоев и других фактурных поверхностей для нанесения 1-го слоя разбавить водой (не более 10%).</p> <p><b>Ремонтная окраска:</b> Ремонтную окраску покрытия <b>Краски интерьерной interior Luxe</b> выполнять этой же краской или другой водоразбавляемой краской. См. п. "Предварительная подготовка". <b>Внимание!</b> Покрытие приобретает окончательный цвет после высыхания краски.</p>
<b>Очистка инструментов</b>	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски можно удалить механически.
<b>Уход</b>	Готовое покрытие рекомендуется очищать с помощью мягкой ткани или губки с использованием теплого раствора моющего средства. Со свежеекрашенной поверхностью следует обращаться осторожно в течение нескольких недель. При нормальных условиях покрытие достигает своей окончательной твердости только через месяц. Если необходимо очищать поверхность ранее этого срока, рекомендуется легкая очистка мягкой слегка влажной тканью.
<b>БЕЗОПАСНОСТЬ</b>	Краска не содержит органических растворителей, является нетоксичной и пожаробезопасной. Тем не менее, работу следует выполнять осторожно и тщательно, избегая лишнего, ненужного соприкосновения с материалом.
<b>ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b>	Не выливать в канализацию, водоем или на почву. Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.