

<b>Тип</b>	Акриловая грунтовка для древесины на водной основе. Для наружных и внутренних работ.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• прозрачная шелковисто-глянцевая пленка</li><li>• увеличивает адгезию</li><li>• легка в применении</li><li>• для внешних и внутренних работ</li><li>• не содержит растворителей</li></ul>
<b>Область применения</b>	<p>Предназначена для увеличения адгезии лазури и лаков на водной основе, уменьшения расхода последующего покрытия и предотвращения биологического поражения древесины. Используется для временной (несколько месяцев) защиты деревянных конструкций от воздействия влаги, биологических повреждений в период проведения строительных работ. Прозрачная после высыхания.</p> <p>Используется как грунтовочный слой перед нанесением антисептик AQUATEX, wood AQUATEX, AQUAMARIN</p>

### ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

<b>Расход на 1 слой</b>	Около 14 м <sup>2</sup> /л. На расход влияют качество обработки древесины и пористость обрабатываемой поверхности, а также метод нанесения и условия при обработке.
<b>Способ нанесения</b>	Наносить кистью, валиком в один слой.
<b>Состав</b>	Специальная акриловая дисперсия (BASF), функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений ЛОС для ЕС (кат. A/a) 75 г/л (2007) / 30 г/л (2010) данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.
<b>Время высыхания при +20°C и относительной влажности воздуха 60%</b>	до нанесения последующего покрытия 6-8 часов В других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться.
<b>Разбавитель</b>	Вода.
<b>Плотность</b>	1,01 ± 0,03 кг/л
<b>Цвет</b>	Без цвета.
<b>Степень блеска</b>	Шелковисто-глянцевая.
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C. Следует избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. При длительном хранении возможно загустение продукта.
<b>Тара</b>	0,9л, 2,7л, 9л

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

#### Условия при обработке

Обрабатываемая поверхность должна быть сухой и чистой. Температура воздуха и поверхности должна быть в пределах от +8°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%.

#### Предварительная подготовка

Дерево должно быть сухим, ровным и чистым, остатки старых лакокрасочных покрытий удалить наждачной бумагой, выступающие на поверхности смолы вымыть качественным растворителем. Влажность не должна превышать 13%.

Для восстановления естественного цвета пораженной древесины рекомендуется предварительная обработка отбеливающим средством для древесины согласно инструкции по применению.

**Не наносить по олифе или по масляным покрытиям.**

#### Нанесение

Перед использованием тщательно перемешать. Наносить валиком, кистью в один слой.

Не наносить грунтовку на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сквозняках.

Для последующих покрытий использовать только лазури и лаки на водной основе.

Не использовать для грунтования пола!

#### Очистка инструментов

Рабочие инструменты промыть водой. Высохшие следы средства также можно смыть водой.

#### БЕЗОПАСНОСТЬ

Хранить в недоступном для детей месте. Избегать контакта с кожей. При работе использовать перчатки. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. Не выливать грунтовку в канализацию, водоемы или на почву.

#### ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Остатки высохшей грунтовки безопасны для окружающей среды и утилизируются как обычный строительный мусор. Пустые упаковки с высохшими остатками Base AQUATEX тщательно закрывают крышками и выносят в место сбора бытовых отходов.