

Тип	Водоразбавляемая акриловая фасадная краска.
Свойства	<ul style="list-style-type: none">✓ Идеальна для неровных и пористых поверхностей.✓ Имеет очень хорошую укрывистость.✓ Повышенная адгезия с различными основами позволяет применение по гладким поверхностям, которые трудно поддаются окраске.✓ Создает атмосферостойкое, эластичное защитное покрытие.✓ Сохраняет насыщенность цвета.✓ Паропроницаемая, не препятствует естественному дыханию поверхностей.✓ Идеально подходит для выполнения комплексных ремонтных работ.
Область применения	Предназначена для окраски прочной цементно-известковой штукатурки, силикатного кирпича и других соответствующих минеральных поверхностей, а также для ремонтной окраски прочной водно-дисперсионной краски. Применима для окраски элементов из тяжелого бетона. В этом случае краску необходимо развести водой до 10%. Применяют для окраски фасадов жилых, торговых, промышленных, складских и других зданий.
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА	
Расход на 1 слой	4-8 м ² /л. На расход влияют шероховатость и пористость окрашиваемой поверхности, а также метод нанесения и условия при окраске.
Плотность, кг/л	1,50.
Разбавитель	Вода.
Способ нанесения	Наносить валиком, кистью или распылением. При распылении под высоким давлением применять сопло 0,018" – 0,023". Допускается разбавлять до 10% по объему.
Время высыхания при +20°C и отн. влажности 50%	Следующий слой можно наносить через 4 - 6 ч после нанесения первого. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.
Степень блеска по DIN EN 13300	Матовый.
Цвет	Белый – база А, прозрачный — база С. Тонируется в большинство цветов по каталогам NCS, RAL, Elements. Для фасадов рекомендуется выбирать спокойные, сдержанные цвета, поскольку они отличаются высокой светостойкостью и хорошо гармонируют с окружением.
Хранение	Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +25°C, в недоступном для детей месте. Беречь от действия прямых солнечных лучей и нагревательных приборов. Не замораживать! Гарантийный срок хранения – 24 месяца от даты изготовления.
Тара	2,7 л, 9 л.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Условия при окраске	Окрашиваемая поверхность должна быть сухой. Температура воздуха, краски и поверхности должна быть в пределах от +5°C до +30°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия ветра и прямых солнечных лучей.
Предварительная подготовка	<p>Неокрашенная поверхность: Глянцевые поверхности отшлифовать для придания необходимой шероховатости. Очистить поверхность от грязи, пыли и высолов. Непрочные и осыпающиеся основания укрепить грунтовкой акриловой Vasco Deep Grunt в соответствии с инструкцией по применению. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед окраской в течение по крайней мере одного месяца.</p> <p>Ранее окрашенная поверхность: Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия и штукатурку, трещины расшить и заделать ремонтным раствором, близким по составу к ранее использованному. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.</p>
Окраска	<p>Неокрашенная поверхность: Наносить валиком, кистью или распылением в 1-2 слоя. При необходимости, а также для нанесения 1-го слоя на шероховатые поверхности можно разбавить водой (не более 10%). Перед применением краску тщательно перемешать. Во избежание различий в оттенке, для окраски сплошной поверхности смешать достаточное количество краски одной партии изготовления. Если придется применять краску разных партий, стыки рекомендуется выполнять по линиям конструкции для того, чтобы сделать их незаметными.</p> <p>Ремонтная окраска: Для ремонтной окраски покрытия краски фасадной facade Standart можно применять эту же краску или другую водоразбавляемую фасадную краску. См. п. "Предварительная подготовка".</p>
Очистка инструментов	Удалить остатки краски с инструмента, не допуская ее высыхания, после чего незамедлительно промыть водой. Следы затвердевшей краски удаляются механическим путем.
Уход	В течение 3-4 недель с момента нанесения краски, пока она не приобретет окончательную твердость и износостойкость, обращайтесь с поверхностью осторожно. Для очистки используйте мягкие губки и тряпки. Сильное трение может сделать поверхность глянцевой. Для мытья рекомендуется использовать воду, нейтральные и средней щелочности моющие средства (рН до 9). Не используйте органические растворители, абразивные чистящие средства, а также твердые губки и щетки.
БЕЗОПАСНОСТЬ	При работе следовать общим правилам гигиены труда. Работать в рабочей одежде, перчатках. Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза промыть водой, при необходимости, обратиться к врачу. Краска является пожаро- и взрывобезопасной.
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	Остатки высохшей краски подлежат утилизации как бытовой мусор, полимерная тара подлежит сбору для вторичной переработки или утилизации как бытовой мусор.