

**COLORS клей для стеклообоев****Тип**

Водоразбавляемый готовый к применению клей на основе модифицированного крахмала с добавкой дисперсии полимеров. Содержит противогрибковый компонент.

Область применения

Предназначен для приклеивания стекловолоконных обоев и соответствующих стекловолоконных нетканых материалов, а также обоев на флизелиновой основе и тяжелых настенных покрытий на бумажной основе (бумажных, виниловых, текстильных и т.п.).
Может быть использован в клеящих машинах.

Применяют в сухих помещениях.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА**Расход**

ок. 5 м²/ л для стекловолоконных и флизелиновых обоев, ок. 7 м²/ л для обоев на бумажной основе.

Сухой остаток

ок. 15 %.

Плотность

1,03 кг/л

Разбавитель

Вода.

Способ нанесения

Наносят валиком и зубчатым шпателем (для грунтования – щеткой и кистью).

Жизнеспособность

15-20 минут при температуре +15 - +25°C.

Время высыхания при +23°C и относительной влажности 50%

Для полного высыхания клея требуется 12 -24 часа, в зависимости от условий проведения работ и типа использованного стенового покрытия. Время высыхания увеличивается по мере понижения температуры и повышения относительной влажности воздуха.

Цвет

Белый, после высыхания бесцветный.

Хранение

Хранить и транспортировать в фирменной герметично закрытой таре при температуре от +5°C до +35°C.

Тара

5л, 10л

Изготовитель

Произведено на заводе Ecolix AB (Швеция) для ООО «КОЛОР КЛУБ» в соответствии со стандартом STB –Шведской Ассоциации производителей настенных покрытий.

**COLORS клей для стеклообоев****ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ****Условия при оклеивании**

Оклеиваемая поверхность должна быть сухой и прочной. Рекомендуемая температура воздуха, клея и поверхности - от +15 до +25°C; относительная влажность воздуха не более 80%. Избегать действия сильных сквозняков.

Предварительная подготовка**Новая поверхность:**

Очистить поверхность от грязи и пыли. Сильно впитывающие поверхности грунтовать грунтом **Vasco Deep Grunt** или клеем **COLORS**, разбавленным водой в соотношении 1:1. Твердую, глянцевую поверхность отшлифовать до матового состояния. Большие трещины, впадины и неровности на бетонных, пенобетонных и оштукатуренных поверхностях выправить универсальной акриловой шпатлевкой. Высохшую поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Новые, свежие поверхности на известково-цементной основе следует выдержать перед оклеиванием на протяжении по крайней мере одного месяца.

Ранее окрашенная или оклеенная обоями поверхность:

Тщательно удалить все отслаивающиеся покрытия, остатки обоев и т.п. Окрашенную твердой, глянцевой краской поверхность вымыть разбавленным щелочным моющим средством, тщательно промыть чистой водой и высушить. Далее обрабатывать так же, как новые поверхности.

Оклеивание**Стекловолоконные и флизелиновые обои:**

Перед применением клей тщательно перемешать. Нанести на поверхность стены ровным слоем (на стыках чуть обильнее) по ширине 1-2 полотнища за раз. Не наносить клей на обои. Количество клея должно быть достаточным для того, чтобы пропитать полотнище обоев, однако не следует допускать излишков, которые скапливаются в виде пузырей или просачиваются на лицевую поверхность. Полотнище обоев незамедлительно прочно прижать к подложке изнаночной стороной и разгладить с помощью пластмассового шпателя, см. инструкцию по применению стекловолоконных обоев.

Обои на бумажной основе (бумажные, виниловые, текстильные и т.п.):

Перед применением клей разбавить на 30% водой и тщательно перемешать. Наносить клей валиком на обратную сторону обоев и оставить намокнуть на 5-10 минут. Следовать инструкциям производителей настенных покрытий.

Удаление пятен клея

Свежий клей удалить влажной тряпкой или губкой.

Очистка инструментов

С рабочих инструментов удалить остатки клея и промыть инструменты водой.

ОХРАНА ТРУДА

Клей не содержит органических растворителей, является нетоксичным и пожаробезопасным. Тем не менее, работу следует выполнять аккуратно.

На клей имеется заключение государственной санитарно-эпидемиологической экспертизы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Жидкие остатки передать в место сбора отходов. Пустую тару и сухие остатки можно утилизировать как строительный мусор.