

Caparol Fassaden-Feinspachtel

Готовая к применению шпатлёвочная масса на основе синтетических материалов



Описание продукта

Область применения	Легко тянущаяся шпатлёвочная масса для точных работ - для исправления мелких дефектов и неровностей в штукатурке, бетоне, для сглаживания и выравнивания неравномерно затёртых оштукатуренных участков, а также для заглаживания бетона. Максимальная толщина слоя: 1 мм.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> ■ атмосфероустойчивая, экологически чистая, ■ вытягивается на ноль ■ удобен в применении ■ хорошая адгезия с подложкой
Связующее	Дисперсия синтетического материала по DIN 55 945
Упаковка	овальные пластиковые ведра 4 кг и 25 кг
Хранение	В прохладном месте, но не на морозе

Применение

Подходящие подложки	Подложки должны быть чистыми, сухими, без разделяющих веществ. Необходимо соблюдать положения Порядка подряда на оказание строительных услуг (VOB), часть C, DIN 18 363, раздел 3.
Подготовка подложки	<p>Штукатурки растворной группы PII, PIII:</p> <p><u>Новые штукатурки</u> можно покрывать после полного высыхания, как правило, через 2 недели при 20°C и относительной влажности воздуха 65 %.</p> <p>При неблагоприятных погодных условиях (дождь, ветер) необходимо соблюдать более длительный период выдерживания.</p> <p><u>Старые штукатурки:</u> В местах локального ремонта штукатурки должны хорошо схватиться и просохнуть.</p> <p>На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка штукатурках рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.</p> <p>На критических подложках необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.</p> <p>Бетон:</p>



Бетонные поверхности с отложениями грязи или с мучнисто-зернистым слоем необходимо очистить механическим способом или промыть струёй воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанесите грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На грубопористых, впитывающих, имеющих легкую осыпь песка поверхностях рекомендуется грунтование с использованием продукта OptiGrund E.L.F.

На мелящих поверхностях необходимо грунтование продуктом Dupa-grund.

Цементно-волокнистые плиты (без покрытия):

Плиты с поверхностным уплотнением, прогрунтовать с использованием продукта Dupa-Haftgrund.

На выветрившиеся, сильно впитывающие плиты нанести грунтовочное покрытие продуктом Dupa-grund.

Невстроенные плиты следует обрабатывать, включая тыльную сторону и торцы.

Покрyтия, обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками:

Мелящие покрытия, выполненные дисперсионными красками, очистить струёй воды под давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

Глянцевым поверхностям сначала придать шероховатость.

Нанести грунтовочный слой с помощью Putzgrund 610.

Покрyтия, не обладающие несущей способностью и выполненные дисперсионными красками или штукатурками на основе синтетических смол:

Удалить без остатка пригодными для этого методами, например, механическим способом или протравливанием и последующей промывкой струями горячей воды под высоким давлением при соблюдении соответствующих инструкций.

На слабо впитывающие, гладкие поверхности нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal.

На мелящиеся, имеющие осыпь песка, впитывающие поверхности нанести грунтовку Dupa-grund.

Метод нанесения

Наносится штапелем или кельмой.

Шпатлёвочные стыки необходимо выровнять кельмой с легким нажатием.

В высохшем состоянии Caparol Fassaden-Feinspachtel хорошо шлифуется.

Толщина наносимого слоя:

Оптимальная толщина наносимого слоя 0,5 – 1 мм.

За один рабочий процесс можно наносить слой толщиной до 1 мм.

Шпатлевка Caparol Fassaden-Feinspachtel вытягивается на ноль

Структура покрытия

Дальнейшая обработка:

При температуре + 20 °C и относительной влажности воздуха 65 % Caparol Fassaden-Feinspachtel может подвергаться дальнейшей обработке через 24 часа. При более низкой температуре и повышенной влажности воздуха это время увеличивается.

Перед дальнейшей обработкой на зашпатлёванные участки необходимо нанести грунтовочный слой CapaGrund Universal или AmphiSilan-Grundierfarbe в зависимости от применяемых далее материалов.

Полностью зашпатлёванные поверхности можно не грунтовать.

Для штукатурок на основе синтетических материалов требуется грунтование материалом Putzgrund 610.

Расход

В зависимости от способа нанесения и толщины слоя ок. 500 – 800 г/м² и более.

Условия применения

Нижний предел температуры при нанесении и сушке:

Замечание	+5°C для окружающей среды и подложки. На Caparol Fassaden-Feinspachtel нельзя наносить грунтовки, содержащие растворители!
-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Замечание

Внимание (Информация по состоянию техники при печати)

Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть водой. Не допускать попадания в канализацию / сточные воды и в почву.

Утилизация

Дополнительные сведения: см. паспорт безопасности.

Утилизировать только пустую упаковку. Жидкие остатки продукта могут быть утилизированы как отходы красок на водной основе, отвердевшие остатки продукта – как отвердевшие краски или бытовой мусор.

Код продуктов ЛКМ

M-DF02

Декларация состава

Дисперсия акриловой смолы, карбонат кальция, вода, вспомогательные средства для пленкообразования, добавки, консерванты.

Центр обслуживания

Телефон: +38 (044) 379 06 91

Факс: +38 (044) 379 06 85

e-mail: info@caparol.ua