

VIMACRET RAPID

Армированная фиброй, акриловая готовая ремонтная смесь быстрого твердения

Свойства.

VIMACRET RAPID - это высококачественная готовая ремонтная смесь с интервалом времени быстрого твердения от 30 до 35 минут. Это даёт возможность выполнения непрерывного цикла работ.

Преимущества **VIMACRET RAPID** - это:

- Отличное сцепление с поверхностью основания
- Отсутствие коагуляционной усадки
- Высокая механическая прочность

Материал квалифицируется как готовая смесь для ремонта бетона типа PCC/ R3 согласно стандарту EN 1504-3.

Применение.

Рекомендуется в качестве цементной смеси быстрого твердения, предназначенной для :

- Крепления и анкерования металлических конструкций и механизмов
- Подготовки и ремонта оснований, перед нанесением обмазочной гидроизоляционной смеси **WATERBLOCK** (заполнение пустот и других дефектов поверхности бетонных конструкций, изготовление герметизирующих периметрических плитусов, желобков, выкружек) и последовательное выполнения непрерывного цикла работ при герметизации.

Τεχνικές характеристики .

Видимый сухой вес раствора (EN 1097-03)	1,47 kg/L
Вода для замешивания	18% от сухой смеси
Когерентность (EN 1015-04)	1,6 cm
Видимый вес свежего раствора (EN 1015-06)	1,99 kg/L
Эффективность материала	0,61 L/kg сухой смеси
Потребление	1,6 kg/L
Прочность на сжатие (EN 12190)	> 25 МПа
Модуль упругости (EN 13412)	15.100 МПа
Адгезия (EN 1542)	> 1,5 МПа

Подготовка основания

Для применения **VIMACRET RAPID** основание должно быть стабильным, чистым и увлажненным.

Метод применения

Для приготовления смеси, **VIMACRET RAPID** постепенно добавляется в воду и замешивается до получения однородной массы с желаемой работоспособностью. Ориентировочно, на каждый мешок **VIMACRET RAPID** весом в 25 kg необходимо от 4,5 до 5,0 kg воды.

Время отведенное для приготовления раствора, приблизительно от 45 до 50 мин.

Начальное отвердевание происходит через 30-35 мин., что дает возможность дальнейшего применения герметизирующей обмазки **WATERBLOCK**.

При отвердевании материала не допустимо добавления вода для его "ожевления"

Πотребление

Для одного слоя толщиной в 1cm и площадью в 1 m ²	необходимо ~16 kg VIMACRET RAPID
Для изготовления плинтуса, желобка, выкружки шириной в 5-7 cm	необходимо 4 kg/m VIMACRET RAPID

Специальная информация

Уход за инструментом :	Инструменты моются водой сразу же после выполнения работ.
Хранение :	VIMACRET RAPID хранится в сухих помещениях и в запечатанных упаковках со сроком как минимум на 12 месяцев
Упаковка :	VIMACRET RAPID производится серого цвета и фасуется в бумажных мешках весом в 25 кг.
Меры предосторожности :	Материал содержит цемент. При замешивании с водой он реагирует как щелочь и считается раздражающим материалом.

ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ ЦЕНТР ГІДРОІЗОЛЯЦІЇ»
www.ucw.kiev.ua boss.ucw@gmail.com (068) 100-9-888