

<b>Properties of POLYOX Water Soluble Resins</b>			
<b>POLYOX Grades</b>	<b>INCI Name</b>	<b>Approx. Molecular Weight</b>	<b>Viscosity (cPs)</b>
POLYOX WSR-205	PEG-14M	600,000	4500 – 8800 <sup>a</sup>
POLYOX WSR-301	PEG-90M	4,000,000	1650 – 5500 <sup>c</sup>
POLYOX WSR N-10	PEG-2M	100,000	12 – 50 <sup>a</sup>
POLYOX WSR N-80	PEG-5M	200,000	65 – 115 <sup>a</sup>
POLYOX WSR N-750	PEG-7M	300,000	600 – 1,000 <sup>a</sup>
POLYOX WSR N-3000	PEG-14M	400,000	2250 – 4500 <sup>a</sup>
POLYOX WSR N-12K	PEG-23M	1,000,000	400 – 800 <sup>b</sup>
POLYOX WSR N-60K	PEG-45M	2,000,000	200 – 400 <sup>b</sup>

**Дополнительная информация, заказ образцов и вопросы о приобретении:**

**Моб./Viber/WhatsApp:** +38-050-312-71-73

**Моб.:** +38-068-312-71-73

**E-mail:** [Siloxane@ukr.net](mailto:Siloxane@ukr.net)

**Сайт:** [www.siloxane.com.ua](http://www.siloxane.com.ua)

**Контактное лицо:** Владимир Ионин