

düfatex Aqua Antiseptik

Дюфатэкс Аква Антисептик
Декоративная пропитка-антисептик для дерева



Описание продукта

Область применения	Эффективное средство на водной основе для декоративной отделки и долговечной защиты поверхностей из любых пород древесины. Применяется для обработки наружных поверхностей: деревянных фасадов домов, срубов, заборов, дверей, оконных рам и других конструкций из дерева, фанеры, ДСП, ДВП. <u>Не применять для покрытия дощатых полов.</u> Защищает древесину от воздействия ультрафиолетового излучения, атмосферной влаги, перепадов температуры. Обеспечивает надежную защиту деревянной поверхности от образования гнили, синевы, грибков, плесени и от поражения насекомыми-вредителями.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для наружных работ • против плесени и грибка • атмосферостойкая • светостойкая • с шелковистым глянцем • не образует капель и подтеков
Цвет	Дуб, орех, тик, сосна, махагон, палисандр, белый, бесцветный, венге, каштан, кипарис
Степень глянца	Шелковисто-глянцевая
Плотность	1,016 – 1,02 кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	100%-я акриловая дисперсия, пигменты, вода, добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/d, согласно директиве ЕС, составляет 130 г/л (2010) данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (максимум 10%)
Нанесение	
Основание	Должна быть чистой, сухой и прочной, обезжиренной, очищенной от смолы, плесени и грибков, мха, старых покрытий. Поверхность зашлифовать. Внешние деревянные элементы, подверженные гниению и повреждению грибком или синевой, обработать 2 раза грунтовкой для

	дерева düfatex Holzwurm D614. Смолистые и тропические породы древесины промыть качественным очищенным растворителем.
Нанесение	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить кистью, валиком, губкой распределяя равномерно вдоль волокон древесины. Возможно нанесение распылением. Для достижения лучшего результата рекомендуется наносить 2 слоя с интервалом в 12-14 часов. Для удобства нанесения можно добавить до 10% воды.
Расход	Расход на один слой около 75 мл/м ² . Точный расход определяется пробной окраской на объекте.
Примечание	При нанесении продукции с партий с разными номерами, ее необходимо перемешать вместе. Не использовать для покрытия полов!
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	От пыли - 2 часа, на «отлип» - 4 часа, между слоями - 12 часов. Все рекомендации эффективны при температуре основы +20 ⁰ С, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться.
Температура нанесения	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°С и относительной влажности воздуха более 80%.
Колеровка	Бесцветный düfatex Aqua Antiseptik колеруется в 45 цветов веера Farben Erleben.
Примечания	
Фасовка	0,75 л; 2,5 л; 10 л
Хранение	Пропитку хранить в плотно закрытой таре, предохраняя ее от влаги, прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления, пищевых продуктов, в местах недоступных для детей. Гарантийный срок хранения – до даты, указанной на банке, при условии хранения в невскрытой оригинальной заводской упаковке. При длительном хранении допускается образование осадка.
Меры безопасности	Не вдыхать пары! Избегать контакта с кожей! При проведении окрасочных работ, а также в течение суток после их окончания, необходимо тщательно проветрить помещение.
Утилизация	Не выливать в канализацию, водоёмы или на грунт. Пустые банки с высохшими остатками пропитки плотно закрывают крышками и выносят в места сбора бытового мусора.

11.01.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днипро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.