

## düfatex Aqua

Дюфатэкс Аква

Декоративная пропитка для дерева



### Описание продукта

<b>Область применения</b>	Декоративная пропитка для дерева для внутренних и наружных работ. Подчеркивает природную текстуру дерева. Образует прозрачное, долговечное, погодостойкое покрытие с шелковистым гляncем. Светостойкая, тиксотропная, разбавляется водой. Применяется для всех деревянных оснований – детских игрушек, панелей, обшивок и конструкций, заборов и т.д. Особенно рекомендована для школ, детских садов, а также для обработки ульев. Не использовать для пола.
<b>Свойства</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• для наружных и внутренних работ</li> <li>• образует защитное декоративное покрытие</li> <li>• светостойкая</li> <li>• разводится водой</li> <li>• не образует капель и потеков</li> <li>• с шелковистым гляncем</li> </ul>
<b>Цвет</b>	Дуб, тик, орех, палисандр, махагон, сосна, белый, бесцветный
<b>Степень глянца</b>	Шелковисто-глянцевый
<b>Плотность</b>	1,02 кг/л
<b>Связующее вещество</b>	Акриловая дисперсия
<b>Состав</b>	Акриловая дисперсия, пигменты, функциональные добавки, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории A/d, согласно директивы ЕС, составляет 130 г/л (2010); данный продукт содержит <130 г/л ЛОС.
<b>Растворитель /разбавитель</b>	Вода (max 10%)

### Нанесение

<b>Основание</b>	Должно быть чистым, сухим, прочным и обезжиренным, а также очищенным от смолы, плесени и грибков, мха, старых покрытий. Поверхность зашлифовать. Наружные деревянные элементы, подверженные гниению и повреждения грибком или синевой, обработать 2 раза грунтовкой для дерева düfatex Holzwurm D614. Смолистые и тропические породы древесины промыть качественным очищенным растворителем.
<b>Нанесение</b>	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить равномерно щеткой минимум в 2 слоя. На наружные поверхности наносить еще один дополнительный слой (можно использовать бесцветную пропитку). Для удобства нанесения добавить до 10% воды. При нанесении продукции из партий с разными номерами нужно перемешать их между собой.

<b>Расход</b>	На один слой – около 75 мл/м <sup>2</sup> , в зависимости от типа основания. Точный расход определяется пробным нанесением на объекте.
<b>Примечания</b>	Не использовать для покрытия пола.
<b>Чистка инструментов</b>	Рабочие инструменты промыть водой сразу после окончания работ.
<b>Время высыхания</b>	От пыли – 2 часа, между слоями – 8-10 часов. Все рекомендации эффективны при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%, в других условиях сроки высыхания и выдержки могут измениться.
<b>Температура нанесения</b>	Не наносить при температуре ниже +8°C и на дерево с влажностью больше 13-18%.
<b>Колеровка</b>	Бесцветный düfatex Aqua колеруется в 45 цветов палитры Farben Erleben.
<b>Дополнения</b>	
<b>Фасовка</b>	0,75 л; 2,5 л; 10 л
<b>Хранение</b>	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C, избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметичной заводской упаковке – до даты указанной на банке (2 года). При длительном хранении допускается образование осадка.
<b>Меры безопасности</b>	Хранить в недоступном для детей месте. При работе использовать перчатки.
<b>Утилизация</b>	В целях охраны окружающей среды не сливать в канализацию, водоемы и на поверхность почвы. Остатки высохшей пропитки утилизируются как обычный строительный мусор.

1.08.2017

**Изготовлено по технологии фирмы «Meffert AG», Германия**

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”  
Украина, г. Днепро  
ул. Курсантская, 7Б  
тел. (056) 377-95-05  
[www.dufa.com.ua](http://www.dufa.com.ua)  
[postMGF@ganza.com.ua](mailto:postMGF@ganza.com.ua)

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.