

Gigant Universal Kleber D621

Клей универсальный ГИГАНТ, Д621

Однокомпонентный адгезионный клей



Описание продукта

Область применения	Водно-дисперсионный монтажный клей для наружных и внутренних работ. Благодаря тиксотропной консистенции легко наносится на горизонтальные, вертикальные и наклонные поверхности. Используется при приклеивании керамической плитки, гибкого мрамора, деревянных и гипсокартонных панелей, линолеума (на нетканой основе), ковровина, ПВХ, ДСП, QSB и OSB, дерева, паркета, металла, стекла, пенополистирола, пробковых и бамбуковых панелей, при установке стеновых тепло-изоляционных и потолочных панелей. Подходит для неровных поверхностей. Можно красить после высыхания.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • высокая клеящая способность • для наружных и внутренних работ • долговечность склеивания • устойчив к отрыву; ударам • не содержит растворителей
Цвет	Белый; высохший клей - белого цвета
Плотность	(1,36 ± 0,03) кг/л
Связующее вещество	Акриловая дисперсия
Состав	Полиакрилатная водная дисперсия, синтетический загуститель, добавки. Без растворителя.
Растворитель (разбавитель)	Вода (рекомендуется не разбавлять)

Нанесение

Основание	<p>Склеиваемые поверхности должны быть прочными, сухими, очищенными от грязи, масел и отслаивающихся лакокрасочных покрытий. Не наносить клей на осыпающиеся основания. Влажность цементных и гипсовых оснований должна быть не более 3%. Гипсовые основания дополнительно обработать грунтовкой dufa Grund D17 и выдержать согласно инструкции.</p> <p>Одна из поверхностей должна впитывать клей.</p> <p>Деревянные основания. Дерево должно быть чистым, ровным и прочным, без следов повреждения микроорганизмами. Поверхности должны плотно прилегать друг к другу. Неровную древесину зашлифовать наждачкой, обеспылить. На хвойной и тропической древесине удалить смолу с помощью качественного растворителя. Влажность древесины должна быть не более 13%.</p>
------------------	--

Нанесение	<p><i>При нанесении из тубы:</i> с помощью пистолета равномерно нанести клей сплошным валиком в виде «змейки» или точками на одну из поверхностей. Для приклеивания паркета, настенных и напольных рулонных покрытий, необходимо растянуть клей по всей площади покрытия, используя при этом зубчатый шпатель А1 (1,3 мм) или А2 (1,65 мм) (величина шпателя выбирается в зависимости от шершавости основания).</p> <p><i>При нанесении шпателем:</i> использовать шпатель с мелкими зубцами 2 - 3 мм. Избегать слишком толстого слоя клея. Нанести на приклеиваемый предмет или на основание. Плотно прижать поверхности друг к другу. Излишки клея удалить. При приклеивании неровных поверхностей создать нагрузку и зафиксировать на 8-24 часа. Перед поклейкой настенных и напольных покрытий рулоны необходимо распаковать и раскатать при температуре не менее +15°C за несколько часов до приклеивания для уменьшения напряжения, возникшего в результате упаковки. Не наносить клей на площадь большую чем ту, которую можно оклеить за 20 минут. После настила покрытие должно быть проглажено от центра к краям деревянным бруском для обеспечения полного контакта клея с покрытием и удаления воздуха.</p>
Расход	<p><i>Из тубы:</i> 12 пог. м при ширине шва 5x5 мм; <i>Из ведра:</i> от 0,25 до 1 кг/м².</p>
Примечание	<p>Не использовать для наклеивания резиновых материалов снаружи помещений с жесткими условиями эксплуатации или в условиях очень влажной окружающей среды.</p> <p>По причине использования в строительстве пластиков самого различного химического состава, для надежности клеевого соединения рекомендуется делать пробные испытания.</p>
Очистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	<p>Время корректировки: до 20 мин. Время полного высыхания: от 24 ч до 48 ч, в зависимости от основания. Все значения даны для температуры основания и воздуха +20°C и относительной влажности 60%. При изменении температуры и влажности время высыхания изменится.</p> <p>Эксплуатацию напольных покрытий, панелей и других материалов с присутствием постоянных динамических нагрузок начинать не менее чем через 72 часа после приклеивания. Время возможного перемещения рабочих по покрытию - через 4 ч.</p>
Температура нанесения	При температуре основания и воздуха не ниже +5°C и не выше +35°C, и относительной влажности воздуха не более 80 %.
Примечания	
Фасовка	280 мл; 1 кг; 2,5 кг; 5 кг; 10 кг
Хранение	Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей. Хранить вдали от источников тепла в прохладном сухом помещении при температуре от +5°C до +30°C. Гарантийный срок хранения - 12 месяцев. Дату и партию изготовления смотри на упаковке.
Меры безопасности	Работы проводить в хорошо проветриваемом помещении. Беречь от детей! Избегать контакта с кожей и глазами. При попадании на кожу или в глаза

	немедленно промыть водой и при необходимости обратиться к врачу.
Утилизация	Не выливать клей в канализацию, водоемы или на грунт. Остатки высохшего клея утилизируются как обычный строительный мусор.

17.01.2018

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.