

Budgetfarbe



Бюджетфарбэ

Краска дисперсионная для внутренних работ

Описание продукта

Область применения	Предназначена для стен и потолков. Обладает высокой укрывистостью. Образует устойчивую к протиранию поверхность; не допускает влажной обработки. Подходит для окраски волокнистых обоев «Рауфазер», цементной и известковой штукатурки, бетона, гипсовых поверхностей, других строительных материалов.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • белая • матовая • стойкая к истиранию • высокая укрывистость
Цвет	Белый
Степень глянца	Матовая
Класс истирания	4 согласно DIN EN 13300
Плотность	1,46 кг/л
Связующее вещество	Органические эфиры целлюлозы
Состав	Диоксид титана, функциональные добавки, минеральные наполнители, вода. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/а, согласно директиве ЕС, составляет 30 г/л (2010) данный продукт содержит <1 г/л ЛОС.
Растворитель (разбавитель)	Вода (max 10%)

Нанесение

Основание	<p>Основа должна быть прочной, чистой, сухой и пригодной для обработки. Остатки на поверхности старых побелок, выполненных на клеевой основе, клеевых и лакокрасочных покрытий тщательно удалить. Неровности выровнять шпатлевкой düfa Acryl-Spachtel. Поверхности, легко впитывающие влагу, меловые поверхности, а также оштукатуренные участки обработать грунтовкой торговой марки düfa. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептическим раствором düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.</p>
Нанесение	<p>Кистью, валиком или распылителем (включая безвоздушное способ - «airless»). Не наносить при температуре ниже +5°C. При необходимости пользоваться рекомендациями технической памятки.</p> <p>Выполнение работ:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Первичное покрытие: краску разбавить не более 10% воды. 2. Заключительное покрытие: краску не разбавлять. <p>При нанесении методом безвоздушного распыления использовать сопло 0,66-0,79 мм и давление 160-180 бар. Окрашивание поверхностей в одной плоскости должно производиться методом "мокрым по мокрому", без перерывов в работе.</p> <p>Поверхности, подверженные воздействию микроорганизмов, красить с добавлением в краску антиплесневой добавки düfa Schimmelstopp.</p>

Расход	Расход на один слой –100-150 мл/м ² в зависимости от зернистости основы. Точный расход определяется пробным окрашиванием на объекте.
Примечание	Ремонтная окраска покрытий из Budgetfarbe возможна только краской Budgetfarbe или подобной. При нанесении красок более высокого класса покрытие должно быть удалено.
Чистка инструментов	Рабочие инструменты после окончания работ промыть водой.
Время высыхания	Время высыхания до нанесения следующего слоя – 2 часа при температуре основания +20°C и относительной влажности воздуха 60%. В других условиях срок высыхания может измениться.
Температура нанесения	Не красить при температуре основания и воздуха ниже +5°C и относительной влажности воздуха более 80%.
Колеровка	Красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230
Примечания	
Фасовка	1 л; 2,5 л; 5 л; 14 кг; 25 л
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +30°C; избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке.
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. При попадании в глаза сразу промыть их чистой водой. При распылении не вдыхать пары. Не выливать краску в канализацию, водоемы или на почву.
Утилизация	Остатки высохшей краски утилизируются как обычный строительный мусор.

26.06.2017

Изготовлено по технологии фирмы “Meffert AG”, Германия

СП с ИИ ООО “Мефферт Ганза Фарбен”
Украина, г. Днепро
ул. Курсантская, 7Б
тел. (056) 377-95-05

www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.