

Gasbetonbeschichtung

D10

Газбетонбешихтунг D10

Структурная штукатурка



Описание продукта

Область применения	Структурная штукатурка на акриловом связующем для фасадных и износостойких декоративных внутренних покрытий с различными фактурами. Предназначена специально для покрытия пористых и газобетонных оснований, а также для минеральных штукатурок, гипсокартона, бетона, гипсолитовых плит, кладки из камня, асбестоцемента. Может использоваться как грунтовочное покрытие под синтетические штукатурки. Имеет высокую атмосферостойкость, устойчивость к агрессивным промышленным загрязнениям воздуха и механическим воздействиям, высокой эластичностью, влагостойкостью и паропроницаемостью. Может использоваться в комплексе с декоративными материалами EFFEKT-DESIGN внутри помещений.
Свойства	<ul style="list-style-type: none"> • для наружных и внутренних работ • для пористых поверхностей • атмосферостойкая • высокая паропроницаемость • создает различные фактуры
Цвет	Белый
Связующее	Акриловая дисперсия
Состав	Полимерная дисперсия, диоксид титана, минеральные наполнители, вспомогательные добавки. Предельно допустимая концентрация летучих органических соединений (ЛОС) для материалов категории А/І, согласно директиве ЕС, составляет 200 г/л (2010); данный продукт содержит < 30 г/л ЛОС.
Растворитель	Вода (добавлять только для грунтования).

Нанесение

Основание	Подготовка основания осуществляется согласно ДБН В.2.6-22-2001 и ДСТУ-Н Б А.3.1-23:2013. Поверхность должна быть чистой, сухой и прочной. Отслоения, старые покрытия и жировые загрязнения тщательно удалить. Неровности и дефекты зашпаклевать цементной шпаклевкой и выдержать не менее 3 суток. Поверхности из газобетона обработать грунтовкой düfa Grund D17. Хрупкие основы обработать грунтовкой Tiefgrund LF D14. Пораженные грибками места очистить средством düfa Schimmelentferner и обработать антисептической грунтовкой düfa Grund Antiseptik D613 согласно инструкции.
------------------	---

Нанесение	Перед использованием тщательно перемешать. Наносить небольшими отрезками щеткой, шпателем или цигейковым валиком, затем раскатать в одном направлении более грубым валиком из пенопласта. Покрытие можно придавать рельефный рисунок с помощью структурных валиков, шпателя или щетки. При нанесении в качестве грунтовочного слоя разбавить водой максимум до 10%. Возможно нанесение при помощи штукатурных станций. Нанесение методом безвоздушного распыления возможно только при использовании специального оборудования предотвращающего абразивный износ (абразивостойкие прокладки, манжеты и т. д.). После нанесения материала сразу начинать структурировать.
Расход	0,7-0,9 кг/м ² ; в качестве грунтовочного покрытия - примерно 0,3 кг/м ² . Точный расход определяется путем пробного нанесения на объекте.
Особенности	Не наносить на поверхности под действием прямых солнечных лучей, при сильном ветре, осадках. Для придания покрытию дополнительных антигрибковых свойств добавлять в штукатурку перед нанесением антиплесневую добавку düfa Schimmelstopp из расчета 250 мл на 25 кг.
Чистка инструментов	Сразу после окончания работ инструменты промыть водой, при необходимости с добавлением бытовых моющих средств.
Время высыхания	Перекрашивание возможно через 24 часа. Полное высыхание через 3 суток при температуре +20°C и влажности 65%, в других условиях время высыхания может измениться
Температура нанесения	Наносить при температуре воздуха и основания от +5°C до +30°C и влажности воздуха менее 80%.
Колеровка	По системе Color Mix и SELEKT. В отдельных случаях возможно тонирование красителем düfa Vollton-und Abtönfarbe D230 (не добавлять более 10%).
Дополнения	
Фасовка	7 кг, 15 кг, 25 кг
Хранение	В плотно закрытой таре в прохладном месте при температуре от +5°C до +35°C. Избегать попадания прямых солнечных лучей на тару. Гарантийный срок хранения в герметично закрытой заводской упаковке - 24 месяца. Дату изготовления и номер партии смотри на упаковке..
Меры безопасности	Хранить в недоступном для детей месте. Не допускать попадания штукатурки в глаза или на кожу. Не выливать в канализацию, водоемы или на грунт.
Утилизация	Засохшая штукатурка утилизируется как строительный мусор.

01.08.2017

Изготовлено по технологии фирмы "Meffert AG", Германия

СП с ИИ ООО "Мефферт Ганза Фарбен"
Украина, г. Днепро ул. Курсантакая, 7Б
тел. (056) 377-95-05
www.dufa.com.ua
postMGF@ganza.com.ua

Эта техническая информация составлена на основе новейших технологий и проведенных нами испытаний. Тем не менее, принимая во внимание разнообразие материалов поверхностей и условий объекта, покупатель / пользователь должен максимально правильно проверять наши материалы на их пригодность для предусмотренного объекта. Из вышеуказанных сведений не следуют какие-либо юридические обязательства. При выходе новой редакции данной технической информации настоящая теряет свою силу. Дальнейшую информацию Вы можете получить по телефону (056) 377-95-05.