



## СЕРЕБРО 99 С

Silver 99 С это пленка с высоким показателем снижения получаемого солнечного тепла, позволяющая, в то же время, проникновение большей части видимого спектра. Солнечные блики значительно снижаются, а эффект одностороннего зеркала обеспечивает приватность от посторонних взглядов, одновременно с этим, пленка придает экстерьеру здания современный вид.



Гарантия SOLAR SCREEN®  
**12 ГОД(Ы)**



Пожароустойчивый рейтинг  
**M1**



Условия хранения: от -5°C до +40°C  
**3 ГОД(Ы)**



Соответствие REACH RoHS  
**ПОДТВЕРЖДЕНО**

## ДОСТУПНЫЕ ШИРИНЫ:

↔ **152 см**

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


Данные получены при нанесении пленки на прозрачное стекло 3мм толщиной. (\*на двойном стеклопакете 4-16-4)

|   |        |
|---|--------|
| Пропускание УФ                                    | <1 %   |
| Пропускание видимого света                        | 0,5 %  |
| Отражение наружного видимого света                | 82 %   |
| Отражение интерьреного видимого света             | 82 %   |
| Общее количество отраженной солнечной энергии     | 91 %   |
| Общее количество отраженной солнечной энергии 2*  | 88 %   |
| Соотношение отражения/пропускания :               |        |
| Отражение солнечной энергии                       | 78 %   |
| Поглощение солнечной энергии                      | 18 %   |
| Пропускание солнечной энергии                     | 4 %    |
| Снижение бликов                                   | 96 %   |
| g-значение  | 0.09   |
| u-значение  | 5.1    |
| Затемняющий коэффициент                           | 0.10   |
| Тип установки : Соотношение отражения/пропускания |        |
| Длина намотки рулона                              | 30.5 м |
| PET / PVC состав                                  | PET    |
| Толщина   | 60 µ   |

Цвет : СЕРЕБРО

## СОСТАВ

- "Прочный" анти-царапийный слой, для повышения стойкости и облегчения обслуживания пленки во время чистки окон
- Полиэстр с высокими оптическими показателями и внедрением анти-ИК металлических частиц
- Соединяющий клеевой слой
- Полиэстр с высокими оптическими показателями
- Клеевой слой, активируемый давлением, полимеризация в стекло в течении 15-и дней
- Защитная подложка, подлежит выбросу после установки пленки



## ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ

Раствор мыльной воды (арт. 0805 FilmOn), не мыть пленку в течении по крайней мере месяца и не наклеивать стикеров или другие клейкие материалы на пленку